

Peinture P.U. gélifiée Spéciale tracés de jeux

Haute thixotropie



Sans odeur



Excellente adhérence



Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4



Haute résistance



Peinture SPORT® Tracés



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PEINTURE SPORT®TRACÉS BLANCHON, spécialement mise au point pour les professionnels du tracé au sol, apporte une réelle solution au problème des "bavures" qui se forment souvent sous les bandes autocollantes repères.
- En effet, sa viscosité a été calculée et réglée pour permettre une application aisée, tandis que sa structure gélifiée l'empêche de s'infiltrer sous les adhésifs de masquage.
- 100% Polyuréthane en phase aqueuse, la PEINTURE SPORT® TRACÉS s'inscrit dans le programme SPORT® BLANCHON, hautes performances sans odeur, et a été spécialement formulée pour être appliquée sur les vitrificateurs parquets destinés aux salles de sports (cf. Plaquette BLANCHON "La finition des sols sportifs").
- La PEINTURE SPORT® TRACÉS existe en 5 teintes : blanc, jaune, bleu, rouge et noir.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Appliquer les bandes adhésives de masquage (type "carrossier"). Passer une roulette dure afin de leur faire épouser le relief du revêtement.
- Sur vitrificateurs parquets, égrener les parties à peindre avec un abrasif grain 100. Aspirer soigneusement les poussières.
- Imbiber un chiffon d'alcool et frotter légèrement le support à peindre (lors de l'application sur le vitrificateur POLYSOLID® BLANCHON, dépolir auparavant les surfaces).
- Dès évaporation, appliquer la PEINTURE SPORT® TRACÉS.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Mélange

- Il est recommandé de ne pas fractionner les volumes prévus : préparer donc un combiné de 1 kg entier : 900g + 100g.
- Dans le cas des surfaces prévernies ou plastiques, il est conseillé d'augmenter la dose de DURCISSEUR à 20% (au lieu de 10%).
- Agiter fortement le DURCISSEUR avant de le verser dans la PEINTURE.
- Mélanger très soigneusement et bien homogénéiser. Conservation du mélange : 90 minutes.
- NE JAMAIS DILUER.

Application

- L'application se réalise toujours en final, sur des revêtements propres, exempts de traces de cires, de silicones et salissures. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas utiliser la PEINTURE SPORT® TRACÉS en-dessous de 15°C (dans le cas d'un stockage au froid, attendre la remontée à bonne température des produits). Pratiquer un test d'adhérence avant l'application générale.
- Sur vitrificateurs parquets ou peintures de sol fraîchement appliqués, attendre 24 heures minimum pour permettre à la finition de sécher.
- L'application se pratique au pinceau ou au petit rouleau laqueur.
- Les taches accidentelles de peinture fraîche doivent être enlevées immédiatement avec de l'eau.
- Retirer l'adhésif dès que la peinture a un aspect mat homogène (1h30 env.).
- Dans la plupart des cas, la PEINTURE SPORT® TRACÉS s'applique en une couche (si une 2^e couche s'avère nécessaire, elle sera appliquée dans les 24 heures).

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

CONSOMMATION ET RENDEMENT

- Tennis 3 combinés de 1 kilogramme blanc.
- Volley ball 3 combinés de 1 kilogramme bleu.
- Squash 3 combinés de 1 kilogramme rouge ou noir.
- Badminton 3 combinés de 1 kilogramme rouge ou noir.
- Hand ball 6 combinés de 1 kilogramme jaune.
- Basket ball 6 combinés de 1 kilogramme rouge.
- (Quantités communiquées à titre indicatif, pour une application en 1 couche, pour un gymnase homologué). La largeur des lignes de jeux doit être de 50 mm.

Blanchon

Peinture SPORT® Tracés

SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussière : 30 minutes environ.
- Séchage (recouvrabilité éventuelle) : 1h30 selon température et degré hygrométrique.
- Ne pas dépasser 24 heures entre les couches.
- Trafic léger : 48 heures minimum, dans des conditions normales.
- Occupation des lieux : les locaux peuvent être mis en service 48 heures après l'application de la PEINTURE SPORT® TRACÉS. Toutefois, le durcissement à cœur s'effectuant sur une période allant de 8 à 10 jours, il convient de prendre des précautions vis-à-vis des tracés durant cette période. Ne pas couvrir (bâches de protection), ni disposer de tapis sur le sol pendant les 10 jours qui suivent l'application.

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	PEINTURE POUR TRACÉS DE JEUX
TYPE DE RÉSINES	Comp. A : polyuréthanes thixotropées en phase aqueuse Comp. B : polyuréthanes hydrodiluable
CLASSIFICATION AFNOR	Comp. A : Famille 1, classe 7b2 Comp. B : Famille 1, classe 6a
DENSITÉ	1,15 à 1,30 selon teinte (20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	Comp. A : 15000 à 20000 centipoises (selon teinte) (BROOKFIELD T7 à 20°C) Comp. B : 400 centipoises (BROOKFIELD)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com). Comp B : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
MÉLANGE	PEINTURE (Comp. A) 0,9 kg + DURCISSEUR (Comp. B) 0,1 kg (combinés pré-dosés)
VIE EN POT DU MÉLANGE	1h30 à 20°C
RÉSISTANCE AUX CHOCs	35 cm (mandrin de 400 g) (selon NF T 30039)
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Crayon 5H
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NF T 30053)
RÉSISTANCE DES TEINTES AUX RAYONS U.V.	Très bonne
CONSERVATION	Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens du bois et, si possible, dans le sens de la lumière.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins impératifs (100 ou 120) pour l'assurance d'une belle finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 – Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com

The logo for Blanchon, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on a dark blue rectangular background. A small green leaf-like graphic is positioned at the bottom right corner of the blue rectangle.