REBOUCHAGE «TOUJOURS À LA TEINTE» DES PARQUETS ET BOISERIES

Sans odeur

П

Application spatule

П

Séchage très rapide

Recouvrable en 30 mn⁽¹⁾

П

Tous rebouchages, y compris sur bois exotiques

Recouvrable par toutes finitions

П



П

^[1]Pour des joints de 1 mm

Pro Filler Liant mastic à bois aqua



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Liant de résine en phase aqueuse, spécialement formulé et mis au point pour le rebouchage des joints, fentes et petites fissures (jusqu'à 2 mm), trous et éclats (jusqu'à 3 mm, en applications successives) des sols en bois collés (après leur pose), meubles ou boiseries.
- Issu des technologies les plus innovantes, PRO FILLER BLANCHON est recommandé pour le masticage général des parquets collés (en particulier les parquets en lamelles sur chant). Ne pas utiliser sur parquet posé sur lambourdes.
- PRO FILLER est un liant à séchage et durcissement rapides, Il s'utilise mélangé à la sciure du 2eme ponçage ce qui permet de ne pas modifier la nuance d'origine des bois. Son adhérence sur la plupart des bois est remarquable (noyer et essences rares nous consulter).
- Incolore, il peut être teinté après séchage.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- N'employer que sur parquets collés, planchers, boiseries ou meubles parfaitement poncés (cf. ANNEXE), exempts de traces de détergents (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants), de gras, de cire, d'encaustique, de polishes ou d'huile.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur.
- Un dépoussiérage soigneux suivra.

Traitement insecticide

■ Si besoin, appliquer un produit de traitement adapté.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- PRO FILLER s'utilise toujours avant le ponçage de finition.
- Bien agiter le bidon avant utilisation.
- Aucune dilution n'est nécessaire dans des conditions normales.
- Ne pas utiliser sur un parquet à une température inférieure à 12°C au sol et une humidité relative de plus de 85%. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%.
- Mélanger soigneusement avec de la farine issue du deuxième ponçage, jusqu'à la consistance souhaitée: les proportions peuvent varier selon les utilisations:
 - liant fluide, contenant environ 20% en volume de farine de bois,
 - liant épais, pouvant contenir jusqu'à 50% en volume de farine de bois (dose maximale : il est important de ne pas dépasser la proportion de 1 pour 1 en volume).
- Le mélange doit être utilisé le plus rapidement possible.
- Appliquer avec une spatule lisse, non crantée (matériel en acier inoxydable).
- Les trous, fentes et fissures plus importantes seront rebouchées en plusieurs passages successifs (chaque «couche» devant avoir séché «à cœur» avant d'être recouverte par la suivante).
- Réaliser ensuite le ponçage final et dépoussiérer soigneusement pour supprimer les aspérités du bois. Le bois ainsi préparé peut alors recevoir la finition BLANCHON choisie : vitrificateur, vernis, cire ou encaustique (précédés ou non d'un fond dur), huile (précédée ou non d'un primaire spécifique).

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.
- Protégeons l'environnement :
- Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après l'usage.
 Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.

SÉCHAGE

 $\blacksquare \ \mathsf{S\'echage} \ \mathsf{\'e\'egrenable/recouvrable} \ \mathsf{``s'} \ \mathsf{30} \ \mathsf{min,pour} \ \mathsf{des} \ \mathsf{joints} \ \mathsf{de} \ \mathsf{1} \ \mathsf{mm,dans} \ \mathsf{des} \ \mathsf{conditions} \ \mathsf{normales}.$



Pro Filler

RENDEMENT

20 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	LIANT DE REBOUCHAGE POUR PARQUETS COLLÉS, MEUBLES ET BOISERIES
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,02 (à 20°C, selon NFT 30020)
VISCOSITÉ	BROOKFIELD (Tige 3, Vitesse 50 trs/min. à 20°C) 1200 centipoises
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
MÉLANGE	Avec la farine de bois du deuxième ponçage
VIE EN POT DU MÉLANGE	À utiliser très rapidement (évaporation très rapide de l'eau)
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	30 min, pour des joints de 1 mm, dans des conditions normales

ANNEXE : PONCAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
 1er passage: gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
 2e passage: grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3º passage : grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition. Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépousséers soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en avril 2018. Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019 69800 SAINT-PRIEST CEDEX Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21 Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09 Fax: +33(0)472890602

