

Pour un assemblage
immédiat

Intérieur



Prise rapide



Classe D2 selon
la norme NF EN 204



N°FCBA :
403/17/8115.1/1



Assemblage définitif
et invisible



Collage
tout type de bois



Colle à Bois Rapide



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La COLLE À BOIS RAPIDE BLANCHON est une colle en phase aqueuse à base de résine vinylique. Elle est destinée à l'assemblage de tous les bois massifs, contreplaqués et agglomérés en intérieur, hors pièces humides (classification D2).
- Peut être utilisée en ébénisterie et menuiserie.
- Prise rapide ce qui permet une manipulation de l'assemblage dans un délai réduit.
- Totalement transparente et invisible après séchage, la COLLE À BOIS RAPIDE BLANCHON présente un collage non réversible et une excellente résistance mécanique.
- Faible odeur.
- La température maximale supportée par l'assemblage ne doit pas dépasser 70°C.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être propres, secs et exempts de corps gras ou de poussière.
- Enlever les résidus de colle sur les supports à l'aide du DÉCAPANT BÂTIMENT10' LIQUIDE ou GÉLIFIÉ Blanchon.
- Respecter une humidité du bois comprise entre 8 et 12%.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- La colle devra être stockée à une température supérieure à 12°C. Ne pas encoller les supports si la température est inférieure à 12°C ou si l'humidité relative est supérieure à 65%.
- Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'une spatule dentée ou d'une encolleuse, sur les 2 faces. Assembler dans les 2 premières minutes (temps ouvert). Laisser maximum 5 min. avant d'exercer une pression. Puis effectuer un serrage mécanique pendant 10 à 20 min. pour une température de 20°C.
- Prolonger le temps de serrage si la température est inférieure à 20°C.
- Manipuler avec précautions les assemblages durant les 12 premières heures.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement :
 - Rincer le matériel avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage..
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.

Blanchon

Colle à Bois Rapide

DONNÉES DE MISE EN ŒUVRE

Pour une température de 20°C :

- Rendement : 300 gr/m²/face.
- Temps d'assemblage ouvert : 0-2 min.
- Temps d'assemblage fermé : max. 5 min.
- Serrage mécanique : 10 à 20 min (3 à 5 min à 60°C).
- Pression de serrage : 2 à 7 bars.
- Temps de durcissement définitif : 12h.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ASSEMBLAGE DE TOUS LES BOIS INTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	À base de résine vinylique en phase aqueuse
ADHÉRENCE	>10 MPa (20°C, 65% d'humidité relative)
DENSITÉ	Densité : 1.09 à 20°C
VISCOSITÉ	Brookfield (tige 5, vitesse 20 tours/min à 20°C). Viscosité : 3000 mPas
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en juin 2018
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z
e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com