

Spécial jointoiment des parquets et plinthes

Sans odeur



Séchage rapide



Excellente adhérence



Sans silicones



Spécial Intérieur



Parquet Joint



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Mastic acrylique, sans odeur, PARQUET JOINT BLANCHON est destiné au rebouchage de fentes, joints de raccords entre parquet et plinthes pour les sols en bois massif, stratifié ou mélaminé.
- Sans silicones, PARQUET JOINT peut être verni ou peint après polymérisation complète.
- Élongation maximale : 15%.
- Résiste à l'eau après durcissement.
- Utilisation strictement intérieure ; ne convient pas pour les joints "pont de bateau", ni pour le rebouchage des interlames sur parquets traditionnels.
- Existe en 5 nuances : chêne, chêne moyen, chêne foncé, sapin et gris.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois doivent être sains, propres et secs, sans traces d'anciens vernis, mastics, peintures, huiles ou autres corps gras ou de résine (poncer ou décaper si nécessaire avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ).
- Dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire, avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou de l'acétone. Un bois contaminé devra être gratté, nettoyé, puis traité avec un produit de traitement adapté.
- Les parquets pré-vernissés et les plinthes doivent être propres et secs, sans traces de colle ou autres revêtements qui pourraient altérer l'adhérence de PARQUET JOINT sur le support.
- Dépoussiérer soigneusement.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Prêt à l'emploi.
- Utiliser à une température comprise entre 12°C et 30°C, et une humidité relative inférieure à 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Largeur maximale de rebouchage : 20 mm. Profondeur maximale : 5 mm.
- Lors de l'application, il est important d'injecter le produit dans le trou à combler en approchant au maximum la buse du support (quelques millimètres).

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, à sec ou avec le DILUANT SYNTILAC.
- Protégeons l'environnement : - Le résidu sec peut être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Séchage en surface : 20 minutes environ.
- Séchage "recouvrable" : 24 heures.

CONSERVATION

- Conserver dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec et frais (utiliser rapidement après ouverture, et bien reboucher l'emballage après utilisation).

Blanchon

Parquet Joint

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	REBOUCHAGE DE FENTES, JOINTS DE RACCORDEMENTS ENTRE PARQUET ET PLINTHES
TYPE DE RÉSINES	Acryliques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille IV, classe 3
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
SANS MÉLANGE	Produit monocomposant
CONSISTANCE	Mastic
SÉCHAGE EN SURFACE	20 min environ à 20°C
RECOUVRABILITÉ	24 heures, dans des conditions normales d'utilisation

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white, bold, sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com