

Rebouchage “toujours
à la teinte”

Parquets et boiseries



Séchage très rapide




Recouvrable
en 15 mn⁽¹⁾ par
toutes finitions bois



Application spatule



Intérieur



⁽¹⁾ pour des joints de 1 mm

Liant Mastic à Bois

Avec farine de ponçage



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Liant de résine spécialement formulé et mis au point pour le rebouchage des joints, fentes et petites fissures (jusqu'à 2 mm), trous et éclats (jusqu'à 3 mm, en applications successives) des sols en bois collés (après leur pose), meubles ou boiseries.
- Le LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON est recommandé pour le masticage général des parquets collés (en particulier les parquets en lamelles sur chant). Ne pas utiliser sur parquet posé sur lambourdes.
- Le LIANT MASTIC À BOIS est un produit à séchage et durcissement rapides.
- Le LIANT MASTIC à BOIS s'utilise mélangé à la sciure du 2^{ème} ponçage et permet d'obtenir une réparation invisible qui respecte la nuance d'origine des bois.
- Son adhérence sur la plupart des bois est remarquable (bois exotiques rares, nous consulter).
- Aspect naturel.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- N'employer que sur parquet collés, planchers, boiseries ou meubles parfaitement poncés (cf. ANNEXE*), exempts de traces de détergents (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants), de gras, de cire, d'encaustique, de polishes ou d'huile. L'adhérence du LIANT MASTIC À BOIS est alors parfaite.
- Le parquet devra être parfaitement propre et sec : en général, humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur.
- Un dépoussiérage soigneux suivra.

Traitement insecticide

- Si nécessaire, appliquer un produit de traitement adapté.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Le LIANT MASTIC À BOIS s'utilise toujours avant le ponçage de finition.

- Bien agiter le bidon avant utilisation.
- Ne pas utiliser sur un parquet à une température inférieure à 12°C au sol et une humidité relative de plus de 85%. Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Mélanger soigneusement avec de la farine issue du 2^{ème} ponçage, jusqu'à la consistance souhaitée ; les proportions peuvent varier en fonction de la taille du trou à reboucher :
 - liant fluide, contenant environ 20% en volume de farine de bois,
 - liant épais, pouvant contenir jusqu'à 50% en volume de farine de bois (dose maximale : il est important de ne pas dépasser la proportion de 1 pour 1 en volume).
- Le mélange doit être utilisé le plus rapidement possible, dans les 10 min.

N.B. : il est important de vérifier, préalablement à l'application, l'adéquation optimale entre le rebouchage à effectuer d'une part, la finesse des particules de bois utilisées, ainsi que leur pourcentage d'autre part : un excès de farine rendrait le LIANT MASTIC À BOIS friable.

- Appliquer avec une spatule lisse, non crantée.
- Les trous, fentes et fissures plus importants seront rebouchés en plusieurs passages successifs (chaque "couche" devant avoir séché "à cœur" avant d'être recouverte par la suivante).
- Réaliser ensuite le ponçage final et dépoussiérer soigneusement pour supprimer les aspérités du bois.
- Le bois ainsi préparé peut alors recevoir la finition BLANCHON choisie : vitrificateur, vernis, cire ou encaustique, huile.

Blanchon

Liant Mastic à Bois

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, zones bien ventilées).

- Séchage égrenable/recouvrable : 15 min, pour des joints de 1 mm, dans des conditions normales.

RENDEMENT

- 20 m² par litre par couche en moyenne.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	LIANT DE REBOUCHAGE
TYPE DE RÉSINES	Synthétiques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 5a
DENSITÉ	0,835 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	650 centipoises (BROOKFIELD)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
MÉLANGE	Avec la farine de bois du deuxième ponçage
VIE EN POT DU MÉLANGE	À utiliser très rapidement (évaporation très rapide des solvants)
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	15 min, pour des joints de 1 mm, dans des conditions normales

*ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1^{er} passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2^e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3^e passage : grains fins (100 ou 120) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com