

Réparations
toutes tailles
sans retrait

Excellente
adhérence
sur tous bois



Durcissement rapide



Très facile à poncer
et à sculpter



Très bonne prise
de teinte



Recouvrable par
toutes finitions bois




Sans odeur



Économique



Intérieur
Extérieur si
recouvert



Mastic Bois Poudre

Bi-composant avec eau



DESTINATION ET PRÉSENTATION

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie

- LE MASTIC BOIS POUFRE BLANCHON est un mastic en poudre à mélanger avec de l'eau pour reconstituer les parties manquantes du bois, les angles cassés, reboucher les trous et fissures de toutes tailles, sans retrait.
- Sa formulation avec une résine de très haute dureté et de forte cohésion adhère parfaitement sur tous les bois, agglomérés et contreplaqués.
- Après mélange, LE MASTIC BOIS POUFRE peut être travaillé dans un délai de 20 à 40 min selon le dosage, ce qui rend l'application plus confortable et génère moins de perte.
- LE MASTIC BOIS POUFRE se ponce très facilement à la main, sans effort, il sèche rapidement (30 à 90 min selon la taille de la réparation) et peut être recouvert par tout type de vernis, lasures, huiles, peintures.
- Disponible en 4 teintes : bois blanc, chêne clair, chêne rustique et bois exotique.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface du bois sera parfaitement propre, sèche et exempte de traces de cire, vernis, peinture, lasure ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou acétone) si nécessaire.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Éliminer si nécessaire les finitions anciennes ou détériorées avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ.

MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION

- Choisir la nuance du MASTIC BOIS POUFRE, la plus proche du bois* à reboucher.
- Le dosage est variable en fonction du type de réparation :
 - **Reconstitution** : 1 dose d'eau pour 3 doses de poudre.
 - **Gros trous** : 1 dose d'eau pour 2 doses de poudre.
 - **Fissures, imperfections** : 1 dose d'eau pour 1 dose de poudre.
- Le temps d'utilisation du mélange varie en fonction de la dosologie (20 à 40 min).
- Remplir généreusement les parties à réparer, en lissant rapidement.
Conseil : lors de rebouchages importants, planter quelques petits clous dans le trou, pour consolider "l'ancrage" du mastic.
- Après séchage (30 min à 90 mn suivant la réparation), poncer pour obtenir une surface parfaite. Dépoussiérer soigneusement.
- Appliquer la finition choisie : vitrificateur, vernis, huile, cire, lasure, peinture
- En extérieur, LE MASTIC BOIS POUFRE doit être protégé par une finition.
- Si nécessaire, teinter après le ponçage avec une TEINTE À BOIS BLANCHON : la porosité du MASTIC BOIS POUFRE permet une prise de teinte parfaite.

***N.B. : l'absorption de la teinte par le mastic sec et poncé étant importante, il est recommandé de choisir une teinte initiale de MASTIC BOIS POUFRE légèrement plus claire que celle du bois à reboucher.**

- **Recommandations** : Ne jamais introduire dans la boîte de l'eau ou du mastic mélangé. Ne pas prélever de poudre dans la boîte, avec des outils humides ou non nettoyés. Ne pas modifier les proportions de mélange. Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.

Blanchon

Mastic Bois Poudre

Nettoyage des ustensiles

- Nettoyage du matériel : eau, immédiatement après usage. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Reboucher soigneusement l'emballage après utilisation, bien sécher la dosette et les outils en contact avec la poudre.
- Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET DURCISSEMENT

Dans des conditions normales d'utilisation (température 20°C, zones bien ventilées):

- Durée de vie du mélange : 20 à 40 minutes.
- Séchage égrenable /recouvrable:
 - Reconstitution : minimum 30 min
 - Gros trous : minimum 40 min
 - Fissures, imperfections : minimum 60 min

Pour des rebouchages en épaisseur plus importante, prolonger le temps de séchage avant ponçage et finition.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE. TOUS REBOUCHAGES, RÉPARATIONS ET MODELAGES SUR BOIS, À L'INTÉRIEUR
TYPE DE DE RÉSINES	Synthétiques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille IV, classe 3
DURETÉ SHORE A	80
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com