

Kleurloze uv-bestendige bescherming.  
Behoudt de natuurlijke kleur van het hout.

Aan te brengen op BLANCHON ANTI-UV CONDITIONER®

Lariks, red cedar, douglas en alle houtsoorten voor wandbekleding

Mat, waterparelend, niet-filmvormend: Schilfert niet

Dubbele UV-bescherming: Vergeelt niet

Geurloos, droog in 4 u.

Smeuïge samenstelling, druipt niet

Voor buitengebruik

# Kleurloze Anti-UV Protector Houten Wandbekleding

## En verticaal hout



### DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING is zeer rijk aan waterparelende harsen in waterige fase, gecombineerd met acryl geselecteerd omwille van zijn soepelheid, en garandeert de microporeuze en waterafstotende BESCHERMING van houten wandbekleding, claustra's en andere verticale structuren buiten, zonder toevoeging van kleuropigmenten. Op die manier blijven de oorspronkelijke schakering en kleur van elke houtsoort behouden.
- Zijn formulering in waterige fase maakt het product ongevoelig voor de natuurlijke zuurheid van bepaalde houtsoorten, zodat het rechtstreeks aangebracht kan worden op verticaal hout (met inbegrip van thermisch en autoclaaf behandelde houtsoorten) dat vooraf werd geïmpregneerd met de BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER® ULTRAHOGE BESCHERMING:
  - HARSHOUDEND HOUT (red cedar, lariks, douglas, den, enz.);
  - EXOTISCH HOUT (ipé, teak, bangkirai, cumaru, enz.);
  - INLANDS HOUT (acacia, populier, enz.).
- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING bevat eveneens de twee anti-uv-bestanddelen die in zeer grote mate aanwezig zijn in de CONDITIONER® waarop hij moet worden aangebracht. Het verkregen ANTI-UV-SYSTEEM biedt een ongeëvenaarde doeltreffendheid en een duurzame kleurloze bescherming op houtwerk en schakeringen die tot nu toe zeer moeilijk langdurig beschermd konden worden.
- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING is waterparelend, niet-filmvormend en barst of schilfert niet. Te renoveren met zichzelf na een eenvoudige schoonmaakbeurt.
- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING heeft een smeuïge samenstelling, druipt niet en is eenvoudig aan te brengen.
- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING is van nature kleurloos en mat (de licht melkachtige schijn die verschijnt bij het aanbrengen verdwijnt na enkele minuten). Mat uitzicht.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het hout moet gezond, schoon en droog zijn en met de KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER® geïmpregneerd zijn.
- De CONDITIONER® mag niet langer dan 48 uur aangebracht zijn (indien deze termijn verstreken zou zijn, een nieuwe laag CONDITIONER® aanbrengen).
- De oppervlakken moeten vóór gebruik zorgvuldig worden afgestoft.

### GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING is gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed schudden voor gebruik. NIET gebruiken bij minder dan 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- NIEUW HOUT: perfecte hechting op hout dat vooraf met de CONDITIONER® is geïmpregneerd. Breng de eerste laag PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of een rol, met bijzondere aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (hout van het kopeind).
- Licht schuren (fijne schuurkorrel) tussen de twee lagen PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING om kleine oneffenheden van het hout te verwijderen en voor een goed uitzicht. Geen staalwol gebruiken.
- De tweede laag aanbrengen na minimaal 4 uur. De microporeuze bescherming werkt na 12 uur uitharden: dankzij het waterparelend effect stroomt het water van het hout zonder het nat te maken.
- **Belangrijk: zorg ervoor dat het hout droog is (minimaal 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans op regen is in de 24 uur na de tweede laag (niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid), zodat de PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING optimaal in het hout kan dringen). Omgevingstemperatuur tussen 12 en 28°C, relatieve vochtigheid lager dan 85%. Niet in volle zon aanbrengen: donker hout heeft de neiging om warmte op te slaan.**
- Om eventueel krullen van het hout te vermijden, wordt aanbevolen om een laag PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aan te brengen op de achterzijde.
- OUD HOUT: hiervoor verwijzen we naar de gebruiksaanwijzing van de CONDITIONER®, waarop de PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING moet worden aangebracht.
- ONDERHOUD:
  - NORMAAL ONDERHOUD (onderhoud van gezond hout dat reeds wordt beschermd met het KLEURLOZE ANTI-UV-SYSTEEM: zodra de oppervlakte van het hout natuurlijk lichter wordt, onder invloed van de weersomstandigheden of UV-straling, en een natte aanblik heeft na een regenbui, moet u de oppervlakte indien nodig ontstoffen en vervolgens een laag PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aanbrengen.
  - LAATTIJDIG ONDERHOUD (herstel van aangetast hout): de aangetaste oppervlakken afschuren, ontstoffen, reinigen, indien nodig behandelen met BLANCHON HOUT ONTGRUIJZER, vervolgens opnieuw impregneren met de CONDITIONER® alvorens de PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aan te brengen.

Blanchon

# Kleurloze Anti-UV Protector Houten Wandbekleding

## Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
  - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
  - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
  - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
  - Verpakking goed sluiten na gebruik.
  - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
  - Restanten niet in de riolering lozen.

## DROOGTIJD

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 1 uur.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar" (tussen lagen): ongeveer 4 uur in normale omstandigheden.
- Droogtijd "tot in de kern": 36 tot 48 uur in normale omstandigheden.

## VERBRUIK

- 12 m<sup>2</sup> per liter per laag, naargelang de aard van de ondergrond en de porositeit.

## BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

## TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	AFWERKING MET ULTRAHOGE BESCHERMING VOOR DE ANTI-UV-BESCHERMING EN VERFRAAIING VAN VERTICAAL BUITENHOUTWERK, BEWAART HET ORIGINELE UITZICHT VAN HET HOUT. VORMT EEN SYSTEEM MET DE BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER® ULTRAHOGE BESCHERMING
HARSTYPE	Gemodificeerde alkydemulsie en waterverdundbaar acryl
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 4b/7b2
DICHTHEID	1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	760 centipoise (BROOKFIELD)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> of <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
CONSISTENTIE	Smeuïg vloeibaar, voor een beter aanbrengcomfort
PIGMENTATIE	Geen
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	Ongeveer 4 uur in normale gebruiksomstandigheden

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8<sup>ème</sup> Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)