

P.U-verf in gelvorm
Speciaal voor
spellijnen

Hoge thixotropie



Geurloos



Zeer goede hechting



Glijdt niet: gladheid
getest volgens
NF EN 13036-4



Hoge weerstand



Belijningsverf SPORT®



DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON BELIJNINGSVERF SPORT®, speciaal ontwikkeld voor professionele grondbelijners, vormt een echte oplossing voor het "druipprobleem" dat zich vaak onder zelfklevende markeringslijnen stelt.
- Zijn viscositeit is immers berekend en afgesteld om de verf gemakkelijk aan te brengen, terwijl de gelstructuur infiltratie onder de maskeertape verhindert.
- De BELIJNINGSVERF SPORT® van 100% watergedragen polyurethaan maakt deel uit van het BLANCHON SPORT®-programma, met hoge prestaties en geurloos, en is speciaal geformuleerd om te worden aangebracht op parketlak die voor sportzalen bestemd is (zie de brochure "De afwerking van sportvloeren van BLANCHON").
- BELIJNINGSVERF SPORT® bestaat in 5 kleuren: wit, geel, blauw, rood en zwart.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De maskerende kleefstroken ("koetswerk"-type) aanbrengen. Er met een harde rol over gaan zodat ze de vorm van het reliëf van de bekleding aannemen.
- Op parketlakken, de te schilderen delen ontkorrelen met schuurpapier korrel 100. Het stof zorgvuldig opzuigen.
- Een vod in alcohol drenken en de te schilderen ondergrond lichtjes opwrijven (bij het aanbrengen op de parketlak BLANCHON POLYSOLID®, de oppervlakken vooraf ontglanzen).
- De BELIJNINGSVERF SPORT® aanbrengen zodra de verdamping plaatsvindt.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

Mengen

- Het is aanbevolen de voorziene volumes niet op te delen: u moet dus een verbinding van 1 volledige kg klaarmaken: 900 g + 100 g.
- Bij voorgelakte of kunststofoppervlakken wordt aangeraden om de dosis VERHARDER te verhogen tot 20% (in plaats van 10%).
- De VERHARDER goed schudden alvorens deze in de VERF te gieten.
- Heel zorgvuldig mengen en goed homogeen maken. Bewaring van het mengsel: 90 minuten.
- NOOIT VERDUNNEN.

Aanbrengen

- Het aanbrengen gebeurt altijd op het einde, op propere bekledingen zonder sporen van was, siliconen en vuil. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. BELIJNINGSVERF SPORT® niet gebruiken onder 15°C (indien het product koud opgeslagen wordt, wachten totdat het op temperatuur is. Alvorens aan te brengen, eerst een hechtingstest uitvoeren.
- Op parketlakken of net aangebrachte grondverven minstens 24 uur wachten om de afwerking te laten drogen.
- Het product wordt aangebracht met een penseel of met een kleine lakrol.
- Incidentele verse vervlekken moeten onmiddellijk met water worden verwijderd.
- De klever wegnemen zodra de verf een mat homogeen uitzicht heeft (ca. 1,5 uur).
- In de meeste gevallen wordt BELIJNINGSVERF SPORT® in één laag aangebracht (indien er een 2° laag nodig is, moet deze binnen 24 uur worden aangebracht).

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd stofvrij: ongeveer 30 minuten.
- Droogtijd (eventueel bedekbaar): 1,5 uur naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
- Maximaal 24 uur wachten tussen de lagen.
- Voorzichtig beloopbaar: Minimaal 48 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: de ruimtes mogen 48 uur na de aanbrenging van BELIJNINGSVERF SPORT® in gebruik genomen worden. Gedurende deze periode moeten er in ieder geval maatregelen genomen worden voor de belijning aangezien er 8 tot 10 dagen nodig zijn vooraleer alles tot in de kern hard is. Niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op de grond leggen tijdens de eerste 10 dagen na het aanbrengen.

Blanchon

Belijningsverf SPORT®

VERBRUIK

- Tennis 3 verbindingen van 1 kg wit.
 - Volleybal 3 verbindingen van 1 kg blauw.
 - Squash 3 verbindingen van 1 kg rood of zwart.
 - Badminton 3 verbindingen van 1 kg rood of zwart.
 - Handbal 6 verbindingen van 1 kg geel.
 - Basketbal 6 verbindingen van 1 kg rood
- (Hoeveelheden meegegeeld ter info, voor het aanbrengen van 1 laag, voor een gehomologeerd gymnasium). De spellijnen moeten 50 mm breed zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	VERF VOOR SPELBELIJNINGEN
HARSTYPE	Comp. A: thixotropisch polyurethaan in waterige fase - Comp. B: waterverdunbare polyurethanen
AFNOR-CLASSIFICATIE	Comp. A: Familie 1, klasse 7b2 - Comp. B: Familie 1, klasse 6a
DICHTHEID	1,15 tot 1,30 volgens kleur (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	Comp. A: 15.000 tot 20.000 centipoise (volgens kleur) (BROOKFIELD T7 bij 20°C) Comp. B: 400 centipoise (BROOKFIELD)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie de overeenkomstige Veiligheidsinformatiebladen (beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com).
MENGSEL VERF	Comp. A) 0,9 kg + VERHARDER (Comp. B) 0,1 kg (voorgedoseerde verbindingen)
BRUIKBAARHEIDSDUUR VAN HET MENGSEL	1,5 uur bij 20°C
SCHOKBESTENDIGHEID	35 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 5H
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN	Plantaardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: niets te melden (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053).
WEERSTAND VAN DE KLEUREN AAN UV-STRALEN	Zeer goed
BEWARING	Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen)

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout en, indien mogelijk, in de richting van het licht.
- Gelijkmatic werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^e passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e passage: fijne korrel (100 of 120) om zeker te zijn van een mooie afwerking.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PIERRE - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com

Blanchon