

Uitzonderlijk
dekkend vermogen

Uitstekende weerstand
tegen druk verkeer

Geurloos

Behoudt het
natuurlijke aanzicht
van het hout

Zeer mooi uitzicht

AANBEVELINGEN
Snelle werking op alle
houtsoorten
houtsoorten^{**}: zowel
van (privé- of
collectieve) ruimtes
als van druk belopen
plaatsen: restaurants,
kantoren, hotels,
scholen, gangen, enz.

Rechtstreeks
aanbrengen in 3 lagen
of in 2 lagen
op PRIM'SEALER
of PORIËNVULLER
GEURARM.

Blumor[®] SD



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON BLUMOR[®] SD is een tweecomponentenlak op basis van polycarbonaatharsen in waterige fase. Zijn componenten beschikken over uitstekende kwaliteiten en verharden zeer snel, zodat het product geschikt is voor elk lakwerk, zowel van (privé- of collectieve) ruimtes als van druk belopen plaatsen: restaurants, kantoren, hotels, scholen, gangen, enz.
- BLUMOR[®] SD is geurloos (de verharder is een echt waterverdundbaar polyurethaan) en is geschikt voor alle courant gebruikte houtsoorten (**raadpleeg ons voor beuk, notelaar en zeldzame houtsoorten). Zijn heldere tint beschermt het hout en laat de nerven en de kleur van het hout tot hun recht komen.
- Verkrijgbaar in 2 uitzichten: satijn en mat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120 (cf. BIJLAGE).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende technische gegevensfiche (gebruik geen detergents of witmakers).
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurrijke" opvulling (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE[®] 2K. In dat geval moet nadat deze gedroogd is, BLUMOR[®] SD onmiddellijk worden aangebracht in 3 lagen (of BLANCHON PRIM'SEALER en 2 lagen BLUMOR[®] SD).
- Het geschuurde parket ("blankgeschuurd" hout) kan eveneens gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers, of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval na droging van het verfproduct een laag BLANCHON PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen om de kleur te fixeren (gebruik in dat geval geen PRIM'SEALER). Vervolgens 2 lagen BLUMOR[®] SD aanbrengen (parketlak in 2 lagen met 1 laag BLUMOR[®] SD op 1 laag poriënvuller is te mijden).
- In ieder geval nooit het verfproduct ontkorrelen, maar wel de eerste afwerkingslaag, om geen kleurverschil te veroorzaken. Het wordt zelfs aangeraden om slechts te ontkorrelen met een fijn schuurpapier alvorens de laatste laklaag aan te brengen.

Gebruik van primers

- Mogelijk gebruik, als grondlaag, van de BLANCHON-primers: PRIM'SEALER of PORIËNVULLER GEURARM (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).
- Het gebruik van PRIM'SEALER zorgt ervoor dat het parket met een perfect gebruikscomfort volledig geurloos gelakt wordt. De kleur verkregen met PRIM'SEALER als eerste laag is identiek aan die van BLUMOR[®] SD dat rechtstreeks op het hout wordt aangebracht.
- De PORIËNVULLER GEURARM laat toe om snel te werken en bezorgt het hout een mooie natuurlijke warmte door een wijziging van de beginschakering. De PORIËNVULLER GEURARM is onmisbaar om HOUTBEITS speciaal parketleggers en de HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten) te "blokkeren" vóór het lakken met BLUMOR[®] SD (cf. § BEITSEN).

GEBRUIK EN AANBRENGEN

Mengen

- Component A vóór het mengen krachtig schudden.
- Het mengen van de PARKETLAK BLUMOR[®] SD (Comp. A) en de VERHARDER AQUA PRO (Comp. B) gebeurt op het moment van het gebruik. ONVERANDERLIJKE DOSIS VAN VERHARDER: 1 deel per 10 delen Parketlak BLUMOR[®] SD (in volume). **Belangrijk: Het mengsel meteen na de toevoeging van de VERHARDER bij de PARKETLAK krachtig schudden gedurende 2 tot 3 min.**
- Onmiddellijk en zeer zorgvuldig homogeen maken (in een kom; gebruik een spatel of een stok in plaats van het aanbrenggereedschap). De viscositeit neemt aanzienlijk toe en bereikt de ideale samenstelling om aan te brengen. Het mengsel moet binnen de 90 minuten gebruikt worden.
- Verdunnen is niet nodig.

Aanbrengen

- Geen parket lakken bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- BLUMOR[®] SD wordt met een rol in 3 regelmatige en "volle" lagen direct op het hout aangebracht, of in 2 lagen op de gekozen primer (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND).
- Na het drogen van de eerste laag is het raadzaam de laag lichtjes te ontkorrelen met een boenmachine (fijn schuurrooster) en opnieuw te ontstoffen.
- Ontkorrelen is noodzakelijk als men langer dan 24 uur wacht tussen 2 lagen: dat is het normale gevolg van de uitzonderlijk snelle verharding van de lak.

Blanchon

Blumor® SD

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Restanten niet in de riolering lozen.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": 45 minuten in normale omstandigheden.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 4 uur in normale omstandigheden.
- Geen 24 uur wachten tussen de lagen.
- Uitverharding: 8 tot 10 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: ongeveer 24 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakt parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- BLUMOR® SD (Comp. A): Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- VERHARDER AQUA PRO (Comp. B: bestand tegen vorst).
- De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. **Belangrijk: het is raadzaam om de hals van de bus Verharder af te vegen, om te voorkomen dat het product de dop doet vastkleven.**

REINIGEN EN ONDERHOUD

- BLUMOR® SD vergemakkelijkt het onderhoud van alle parketten, houten vloeren en houten trappen.
- Ontstof regelmatig met een stofzuiger of bezem.
- Af en toe vochtig borstelen, met goed uitgewrongen en nooit druipend materiaal. Plaatselijke vlekken en vegen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®, de BLANCHON CLEANER LISABRIL® of een neutraal detergent (in een concentratie voor normaal gebruik).
- **Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat BLUMOR® SD perfect tot in de kern droogt.**
- GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz., dat wil zeggen alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Met BLUMOR® SD gelakt en druk belopen parket wordt het best regelmatig onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR SATIJS of MAT en de CLEANER LISABRIL® (cf. de Technische Fiches van deze producten). De frequentie van dit onderhoud hangt af van het verkeer in de ruimte.

RENOVATIE

- Elke renovatie met BLUMOR® SD van een oude laklaag mag slechts gebeuren nadat het hout werd blank geschuurd (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND en BIJLAGE).

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	LAK VOOR PARKET, HOUTEN VLOEREN EN HOUTEN TRAPPEN
HARSTYPE	Comp. A: polyurethaan-acryl in waterige fase - Comp. B: waterverdundbaar polyurethaan
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 6a2
DICHTHEID van Comp. A	1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	BROOKFIELD (Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C). 140 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
MENGSEL EN KATALYSE (onveranderlijk)	10 volumes BLUMOR® SD Comp. A + 1 volume VERHARDER AQUA PRO Comp. B
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	4 uur naargelang de temperatuur en de relatieve vochtigheid
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK	Niet gebruiken bij minder dan 12°C. Buiten bereik van kinderen bewaren.
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 30 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	> 50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood ?H
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN	Plant aardige olie, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS na 2 uur blootstelling (na 10 dagen droogtijd, volgens NF T 30053). Vermijd ammoniakhoudende producten.

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout en, indien mogelijk, in de richting van het licht.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^o passage: grove korrel [24,30 of 36] om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^o passage: halfgrove korrel [50 of 60] om het oppervlak te egaliseren.
- 3^o passage: fijne korrel [100 of 120] om zeker te zijn van een mooie afwerking.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster [100 of 120] vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten. Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PIERRE - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com