

Reinigende
formule in gelvorm
voor binnenhout

INNOVATIE Air Protect®:
absorbeert de
formoluitstoot

Voor binnengebruik

Geurloos

Sneldrogend

Hoge weerstand

Uitzonderlijk dekkend
vermogen

Uitzicht van geboend
hout

EUROPEES ECOLABEL
EU Ecolabel:
FR/044/011

Gel-verniss-was geboend hout



DOEL EN PRESENTATIE

- De thixotropische aqua-polyurethaanharzen zorgen voor een echte GEURLOZE GEL die vloeibaar wordt door hem te bewerken met een penseel. Zodra hij aangebracht is, krijgt BLANCHON GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT zijn oorspronkelijke viscositeit terug en "spreidt" hij zich perfect.
- De technische prestaties en formulering voldoen aan de strengste milieueisen.
- Dankzij deze gelstructuur vergemakkelijkt de GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT het vernissen van verticaal en moeilijk bereikbaar houtwerk: plafonds, balken, lambriseringen, friezen, enz.
- De verrijkte formule absorbeert tot 80% van de met een formoluitstoot van de ondergrond.
- Prachtig uitzicht van geboend hout
- Beschikbaar als kleurloos en in 4 houttinten: heldere eik, midden eik, vergulde eik, donkere eik en 1 decoratieve tint: parelgrijs.

De milieufiche van de GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT werd op de website www.declaration-environnement.gouv.fr geplaatst en kan worden geraadpleegd op onze website www.blanchon.com

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT gebruiken op schoon en droog hout, vrij van sporen van vernisschilders of oude verflagen.
- Indien nodig oude of beschadigde afwerkingen verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM.
- Op oude vernislagen, de slecht hechtende delen verwijderen en alle oppervlakken zorgvuldig opschuren (fijn schuurpapier).
- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.
- In zeer vochtige kamers (bv. badkamers) zal het aanbrengen van een vernislaag op de achterkant van de friezen voorkomen dat deze vervormen.
- In ieder geval goed ontstoffen alvorens het product aan te brengen.

Beitsen

- Het geschuurde hout ["blankgeschuurd"] kan gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers (hout-, kleur- of pasteltinten), BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval na droging van het verfproduct een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® aanbrengen om de kleur te fixeren.
- Gebruik geen lazuurverf.

Poriënvuller vóór het vernissen

- De AQUA PORIËNVULLER zorgt ervoor dat het parket met een perfect gebruikscomfort volledig geurloos gevernist wordt.
- De PORIËNVULLER PRÉPLAST® is bijzonder aanbevolen voor vroeger geboend of in boenwas gezet of geolied hout of op gebeitst hout (zie § BEITSEN).

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT is gebruiksklaar, niet verdunnen.
- De verpakking goed schudden vóór gebruik. Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT laat zich zeer gemakkelijk aanbrengen met penseel of borstel, in 3 gelijkmatige en volle lagen. Aanbrengen met een pistool wordt afgeraden.
- Het is aanbevolen om het oppervlak tussen twee lagen door lichtjes op te schuren (polijsten) met de hand, daarna stofvrij te maken. Geen staalwol gebruiken.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Vermijd verspilling: schat de hoeveelheid parketlak die u denkt nodig te hebben.
 - Sluit niet-gebruikte vernis goed af voor hergebruik.
 - Het hergebruik van parketlak kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen.
 - Restanten niet in de riolen gieten.

Blanchon

Gel-verniss-was geboend hout

DROOGTIJD

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 30 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 3 uur in normale omstandigheden.
- Droogtijd "tot in de kern": 48 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK

- 12 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen)
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD EN RENOVATIE

- GEL-VERNIS-WAS GEBOEND HOUT laat zich renoveren met zichzelf. Eerst zorgvuldig ontkorrelen en ontstoffen, vervolgens 1 laag aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	ALLE VERNISWERK OP BINNENHOUTWERK
HARSTYPE	Thixotroop polyurethaan in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,02
VISCOSITEIT	2000 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) {beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com }
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	3 uren, in normale omstandigheden
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 6H

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com