

Rechtstreeks in
2 lagen aanbrengen,
ook op nieuw
exotisch hout

KRACHTIG EN
MILIEUVRIENDELIJK
(raadpleeg de
Milieu- en
Gezondheidsgegevens)

Uv-bestendig

Vormt geen film:
schilfert niet

WATERPARELEND
effect

Antislip

Impregnering en
bescherming van
houten terrassen,
houten buitenvloeren,
vlonders

Sneldrogend:
30 minuten tussen
2 lagen

Zonder boenen

Gemakkelijk
onderhoud

Alle houtsoorten

Voor buitengebruik

Hout Saturator Milieu



DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON HOUT SATURATOR MILIEU is bestemd voor de bescherming van terrassen, vlonders, decks van zwembaden in alle houtsoorten die gewoonlijk buiten gebruikt worden: exotisch hout, Europees loofhout, harshoudend hout, waaronder ook thermisch behandeld hout*.
- De HOUT SATURATOR MILIEU mag onmiddellijk na de plaatsing van het houtwerk op nieuw exotisch hout aangebracht worden, zonder chemische voorbereiding van het oppervlak. N.B. : De HOUT SATURATOR MILIEU verhindert de extractie van tannines (eik, kastanje...) niet.
- De HOUT SATURATOR MILIEU dringt op een natuurlijke manier in het hout door en vormt geen film. Het product is perfect geschikt voor de bescherming van zowel horizontaal als verticaal houtwerk en moeilijk impregneerbare houtsoorten (zoals ipé, douglas, red cedar, lariks, iroko, teak, enz.). Biedt een groot gebruikscomfort en is zeer eenvoudig aan te brengen. Zijn technische prestaties en zijn watergedragen formule die mens en milieu respecteert, beantwoorden aan strenge milieucriteria.
- Het waterparelend effect garandeert een betere bescherming tegen weersinvloeden. De waterdruppels glijden gemakkelijk van het houtoppervlak, waardoor de levensduur van de geïmpregneerde terrassen aanzienlijk wordt verlengd.
- De HOUT SATURATOR MILIEU is eenvoudig aan te brengen in twee lagen, zonder boenen. De korte droogtijd zorgt ervoor dat de ruimtes bijzonder zeer snel weer gebruiksklaar zijn. Schilfert niet en is gemakkelijk te onderhouden.
- De HOUT SATURATOR MILIEU doet de natuurlijke elegantie van het hout mooi uitkomen dankzij zijn mat en warm uitzicht.
- Antislip: gladheid getest volgens NF EN 13036-4 (PV beschikbaar op verzoek).
- De HOUT SATURATOR MILIEU is verkrijgbaar in 8 tinten: natuurlijk, licht hout, eik, exotisch hout, donker hout, verouderd grijs, verbrande eik en antraciet.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars, vetvlekken, oude beschermlagen (andere dan HOUT SATURATOR MILIEU voor courant onderhoud) of oude lak, verf, lazuur of olie. Belangrijk: De HOUT SATURATOR MILIEU mag op niet op een ander soort saturator aangebracht worden. Schuren of afbijten indien nodig met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM.
- Oud houtwerk, houtwerk met vlekken of vergrijsd houtwerk moet worden behandeld met BLANCHON HOUT ONTGRIJZER.
- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.
- Exotisch hout ontvetten en eventuele plekken en strepen van hars met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC (of met aceton) verwijderen.
- *Voer op thermisch behandeld hout indien nodig een hechtingstest uit op een discrete plaats alvorens op de hele oppervlakte aan te brengen.
- **Belangrijk: na de voorbereiding volgt een lichte ontkorreling (schuurpapier korrel 80) op alle oppervlakken, in het bijzonder op glad hout of op hout met een glad, glanzend oppervlak, zodat de poriën opengaan en het product beter kan indringen. Geen staalwol gebruiken. Deze ontkorreling niet voortzetten tot polijsten, wat het omgekeerde effect teweeg zou brengen.**
- In ieder geval zorgvuldig de oppervlakken afstoffen alvorens het product aan te brengen.

AANBRENGEN

- Gebruiksklaar: niet verdunnen. Goed schudden voor en tijdens het gebruik.
- Breng de eerste laag in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of een rol, met bijzondere aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (hout van het kopeind). Laat 20 tot 30 min. intrekken.
- Zodra het hout er niet langer vochtig uitziet, de tweede laag aanbrengen zonder te wachten op de volledige droging van het product. Na enkele minuten met een droge spalter gladstrijken voor een mooi uitzicht zonder overmatige glans of druijsporen. Deze kunnen erop wijzen dat er zich een oppervlaktefilm vormt (in dat geval, deze film snel verwijderen door licht te ontkorrelen).
- **Belangrijk: zorg ervoor dat het hout droog is (minimum 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans op regen is in de 24 uur na de tweede laag (niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid), zodat de HOUT SATURATOR MILIEU optimaal in het hout kan dringen. Omgevingstemperatuur tussen 12 en 28°C, relatieve vochtigheid lager dan 85%. Niet in volle zon aanbrengen: donker hout heeft de neiging om warmte op te slaan.**
- PRO-TIP: Breng vooraf één laag BLANCHON ANTI-UV CONDITIONER aan voor een nog duurzamere bescherming.

ONDERHOUD

- Zodra de tint van het hout natuurlijk lichter wordt, onder invloed van de weersomstandigheden of uv-straling, en een natte aanblik heeft na een regenbui, moet u het oppervlak ontkorrelen, ontstoffen en schoonmaken met de BLANCHON TERRASREINIGER. Goed afspelen en laten drogen. Daarna opnieuw HOUT SATURATOR MILIEU aanbrengen op de verkleurde plaatsen. Niet aanbrengen op plaatsen waar de kleur niet lichter is geworden.
- Indien nodig (laattijdig onderhoud) ontkorrelen (schuurpapier van korrel 80) en daarna HOUT ONTGRIJZER gebruiken alvorens de HOUT SATURATOR MILIEU aan te brengen, zoals hierboven aangegeven.
- **Belangrijk: het uitzicht van het geïmpregneerde hout evolueert op natuurlijke wijze onder invloed van het weer en de uv-straling: de schakering wordt lichter en na verloop van tijd zijn de waterstroompjes minder zichtbaar en lijkt het hout nat te worden: deze kenmerkende evolutie geeft aan dat er een onderhoud uitgevoerd moet worden.**

Blanchon

Hout Saturator Milieu

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Restanten niet in de riolering lozen.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Tijd "tussen 2 lagen": 20 tot 30 minuten.
- Droogtijd: 4 uur
- Betreedbaar: minimaal 12 uur.

VERBRUIK

- Beginverzadiging op exotisch of harshoudend hout: 10 m²/liter/laag.
- Onderhoudsverzadiging op alle houtsoorten: 12 tot 15 m²/L.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	SPECIALE IMPREGNATIEHARS VOOR DE BESCHERMING EN DECORATIE VAN BUITENHOUT
HARSTYPE	Watergedragen oliën gecombineerd met synthetische harsen
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID	32 tot 37 seconden (CA 2,5 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
CONSISTENTIE	Vloeibaar
PIGMENTATIE	Transparante ijzeroxiden
BEDEKBAAR	20 tot 30 minuten. Na 12 uur altijd vooraf licht afschuren om de vezels weer te openen, zodat het hout de HOUT SATURATOR MILIEU goed opneemt
DROOGTIJD	4 uur bij 20°C

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com