

Accentueert
de natuurlijke tint

Speciaal voor licht
hout



Hybride parketlak:
één- of
tweecomponenten



Ultramat uitzicht:
benadert het uitzicht
van ruw hout



Zeer hoge dekking



Gladde touch,
makkelijk
te onderhouden



Geurloos



Iceberg®



DOEL EN PRESENTATIE

- ICEBERG® BLANCHON is een ultramatte ééncomponent watergedragen parketlak. Als resultaat van de meest innoverende technologieën benadrukt en intensificeert ICEBERG® de oorspronkelijke kleur van licht hout om het een moderne en Scandinavische touch te geven. De parketlak werd speciaal geformuleerd om het oorspronkelijke uitzicht van licht hout te versterken en is dus aanbevolen voor deze houtsoorten.
- ICEBERG® geniet een uitstekend dekvermogen, voelt glad aan en is makkelijk te onderhouden.
- ICEBERG® is bestemd voor het lakken van alle soorten parket die voldoende zijn voorbereid (zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND): woonkamers, slaapkamers, salons, trappen (normaal belopen).
- Om de weerstand te versterken en het hout er nog ruwer te doen uitzien, wordt aanbevolen om 10% VERHARDER AQUA PRO toe te voegen.
- Natuurlijk uitzicht.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak schuren: het te lakken hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120 (zie BIJLAGE).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket dient droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad < 10 %; raadpleeg de geldende technische gegevensfiche (gebruik geen detergents of witmakers).
- Op gelijkijd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Kleuren

- Er wordt afgeraden om het parket vooraf te kleuren, anders kan er een witte waas op het oppervlak komen.

Gebruik van primers

- ICEBERG® heeft geen eerste laag primer nodig. Deze zou immers het uitzicht kunnen aantasten.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

Mengsel

- Component A krachtig schudden.
- Bij gebruik van ICEBERG® in de tweecomponentenversie, de PARKETLAK (Comp. A) en de VERHARDER AQUA PRO (Comp. B) mengen op het ogenblik van het gebruik. Dosis Comp. B: 10% Onmiddellijk en zeer zorgvuldig mengen gedurende 2 à 3 minuten. Het mengsel moet binnen de 90 minuten gebruikt worden.
- Verdunnen is niet nodig.

Aanbrengen op hout

- Geen parket lakken bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85 % (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10 % vochtigheid.
- Met de rol aanbrengen in 3 lagen, rechtstreeks op het hout (regelmatige en dekkende lagen). U kunt ook 2 lagen aanbrengen op de PRIM'SEALER.
- Om het ruwe effect van het hout te verhogen, kunt u ICEBERG® als eerste laag gebruiken in zijn tweecomponentenversie.
- Na het drogen van de eerste laag is het raadzaam de laag lichtjes te ontkorrelen met een boenmachine (fijn schuurrooster) en opnieuw te ontstoffen.
- Polijsten is noodzakelijk als u langer dan 24 uur wacht tussen 2 lagen.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; Goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Na gebruik de verpakking goed sluiten.
 - Restanten niet in de riolering lozen.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

Blanchon

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": 30 minuten in normale gebruiksomstandigheden.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 3 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Geen 24 uur wachten tussen de lagen.
- Definitief uitverhard: 5 tot 7 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: ongeveer 24 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakte parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK OP HOUT

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- ICEBERG® (Comp. A): vorstvrij bewaren (let op indien u het product in een voertuig bewaart).
- VERHARDER AQUA PRO (Comp. B: bestand tegen vorst).
- De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. **BELANGRIJK: het is raadzaam om de hals van de bus Verharder af te vegen, om te voorkomen dat het product de dop doet vastkleven.**

REINIGEN EN ONDERHOUD

- ICEBERG® vergemakkelijkt het onderhoud van alle parketten, houten vloeren en houten trappen.
- Regelmatig ontstoffen met een stofzuiger of borstel.
- Af en toe vochtig borstelen, met goed uitgewrongen en nooit druipend materiaal. Plaatselijke vlekken en vegen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®, de BLANCHON LISABRIL® CLEANER of een neutraal detergent (in een concentratie voor normaal gebruik). De frequentie van dit onderhoud hangt af van het verkeer in de ruimte.
- **BELANGRIJK: 7 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat ICEBERG® perfect droogt tot in de kern.**
- GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz. alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.

RENOVATIE

- Elke renovatie met ICEBERG® van een oude laklaag mag slechts gebeuren nadat het hout werd blank geschuurd (zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND en BIJLAGE).

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	PARKETLAK VOOR PARKET, VLOEREN EN TRAPPEN VAN LICHT HOUT
HARSTYPE	Polyurethaan in waterige fase
DICHTHEID	1,04 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	= 110 centipoises (BROOKFIELD Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C)
MENGSEL EN KATALYSE	10 volumes Comp. A + 1 volume Comp. B (waterverdunbare polyurethanen)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	3 uur afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 35 mg (slijpschijven CS 10, 1000 tpm, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	40 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Een Potlood 5H
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDPRODUCTEN	Plant aardige olie, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS na 3 uur blootstelling (na 10 dagen droogtijd, volgens NF T 30053). Vermijd ammoniakhoudende producten.
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie de overeenkomstige Veiligheidsfiches (beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com).

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout, en indien mogelijk in de richting van het licht.
- Gelijkmatig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1° passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2° passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.

- 3° passage: fijne korrel (100 of 120) om een mooie afwerking te garanderen (bij het aanbrengen van het Natureffect een versleten raster 150 of 120 gebruiken).
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Productinformatieblad goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in maart 2019.
Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PIERRE - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com