

Duurzame
bescherming van
parket, houten
vloeren en trappen

Krachtig en
milieuvriendelijk

Europees Ecolabel
EU-Ecolabel:
FR/044/011



Geurloos

Benadrukt de
natuurlijke kleur
van alle houtsoorten

Glijdt niet

Brandklasse C_{fl}S1**

Parketlak Milieu



DOEL EN PRESENTATIE

- De geurloze BLANCHON PARKETLAK MILIEU is een echte technische vernieuwing en biedt een groot gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker. Zijn technische prestaties en zijn formule (een laag VOS-percentage¹⁾, in overeenstemming met de milieueisen van het Europese Ecolabel; zowel mens- als milieuvriendelijk) beantwoorden aan de strengste milieucriteria.
- De PARKETLAK MILIEU beschikt over een biogebaseerde formule op basis van grondstoffen niet afkomstig uit biologische landbouw. Dankzij zijn geurloosheid, zijn aanbrenging in 3 lagen en snelle droogtijd kunnen de lokalen in een minimum van tijd opnieuw worden gebruikt.
- De PARKETLAK MILIEU wordt rechtstreeks (zonder poriënvuller) aangebracht op alle soorten parket, houten vloeren en trappen (die vooraf "blank" geschuurd zijn). Uitstekende hechting op exotisch hout (raadpleeg ons voor zeldzame houtsoorten en notelaar). Geschikt voor alle houtsoorten, verandert de oorspronkelijke houtkleur niet. Leverbaar in 3 kleurloze uitzichten: satijn, mat en ultramat.

¹⁾ Volgens Richtlijn 2004/42/EG

*Brandklasse C_{fl}S1 verkregen op parket in eik of beuk van 8 mm dik bevestigd aan de drager. De milieufiche van PARKETLAK MILIEU werd op de website www.declaration-environnement.gouv.fr geplaatst en kan worden geraadpleegd op onze website www.blanchon.com.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De PARKETLAK MILIEU enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en verwijderen van was worden afgeraden; cf. BIJLAGE voor details over het ontkorrelen) dat stofvrij is en vrij van sporen van reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke oliën). Nooit wasmiddelen, houtverlichter, bleekmiddelen of parketreinigers gebruiken.
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (voegenkit AQUA) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ("blankgeschuurd" hout) kan eveneens gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS, of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval na droging van het verfproduct een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® aanbrengen om de kleur te fixeren. In ieder geval de beits niet ontkorrelen.
- Gebruik geen lazurverf.

Gebruik van primers

- Bij eerder geboend parket: De PORIËNVULLER PRÉPLAST® is ook bijzonder aanbevolen voor eerder geboend of in boenwas gezet of geolied parket of op gebeitst parket. De laag poriënvuller ontkorrelen na volledige droging (45 min.), vervolgens ontstoffen alvorens de twee lagen PARKETLAK MILIEU aan te brengen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden voor gebruik.
- Perfecte hechting op blank geschuurd, schoon en droog, correct voorbereid hout (zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND). Zorgvuldig ontstoffen.
- Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Gemakkelijk aan te brengen met de rol (korte haren) en penseel of spalter voor de randen. Werken in 3 "goed gevulde" lagen: de lak spreidt zichzelf onmiddellijk uit. Lang "bewerken" is onnodig. Niet langer dan 48 uur wachten tussen twee lagen.
- N.B.: de licht melkachtige schijn van de vloeibare parketlak verdwijnt na het drogen.
- Een lichte schuurbeurt is aanbevolen vóór de laatste laag PARKETLAK MILIEU (fijne schuurpapier, korrel 120, met schuurmachine of boenmachine voor grote oppervlakken). Zorgvuldig ontstoffen. Geen staalwol gebruiken.
- Zeer snelle uitharding, ingebruikname van de lokalen: 24 uur na de laatste laag. Neem de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; Goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Informeer bij de plaatselijke overheid naar de verwijder- en ophaalmethodes.
 - Restanten niet in de riolering lozen.

Blanchon

Parketlak Milieu

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 30 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 3 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
- Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: 12 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakt parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (let op indien u het product in een voertuig bewaart).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD EN RENOVATIE

- PARKETLAK MILIEU vergemakkelijkt het onderhoud van alle soorten parket.
- GEWOON ONDERHOUD: regelmatig ontstoffen met stofzuiger (of bezem), indien nodig ook vochtig vegen (goed uitgewrongen materiaal dat nooit druipt). BLANCHON LAGOON® reinigt, onderhoudt en beschermt gelakt parket. Regelmatig gebruik ervan geeft het parket een vuilwerend karakter dat zwarte vlekken en ingedrongen sporen op het oppervlakteaspect van het vernis beperkt.
- **Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat PARKETLAK MILIEU perfect tot in de kern droogt.**
- GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz. alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Druk belopen plaatsen worden het best onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR Satijn of Mat en de BLANCHON CLEANER LISABRIL®.
- Op PARKETLAK MILIEU mat of ultramat alleen POLISH PROTECTOR MAT, CLEANER LISABRIL® en LAGOON® gebruiken om de oorspronkelijke nuance niet te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	LAK VOOR PARKET, VLOEREN EN HOUT
HARSTYPE	Polyurethaanharsen in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,01 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	100 centipoise (BROOKFIELD T2 - Snelheid: 100 tpm)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	3 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
HECHTING	Uitstekend op voorbereid hout
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 30 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^o passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^o passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^o passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzeventwintig in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PIERRE - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com

Blanchon