

Voor onmiddellijke
verlijming

Voor binnengebruik



Snelle hechting



Beschermingsklasse
D2 volgens de
NF EN 204 norm



FCBA-Nr.:
403/17/8115.1/1



Definitief en
onzichtbaar lijmen



Lijmen van
alle houtsoorten



Houtlijm Snel



DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON HOUTLIJM SNEL is een lijm in waterige fase op basis van vinylhars. De lijm is geschikt voor het lijmen van alle massief hout, multiplex, fineerhout voor binnengebruik, behalve vochtige ruimten (klasse D2).
- Geschikt voor schrijnwerk en meubelwerk.
- Met zijn snelle hechting zorgt hij voor een snellere verlijming.
- De BLANCHON HOUTLIJM SNEL is volledig transparant en onzichtbaar na droging, met onomkeerbare hechting en uitstekende mechanische weerstand.
- Zwakke geur.
- De temperatuur van de hechting mag niet hoger oplopen dan 70°C.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De ondergrond moet proper, droog en vrij van vet of stof zijn.
- Verwijder lijmresten van hout met het Blanchon GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of GELVORM.
- De relatieve vochtigheidsgraad van het hout moet tussen 8 en 12% liggen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De lijm bewaren bij een temperatuur van minstens 12°C. Niet lijmen op een ondergrond bij een temperatuur lager dan 12°C of bij een relatieve vochtigheid van de ruimte van meer dan 65%.
- Aan beide zijden aanbrengen met een kwast, gekartelde spatel of lijmapparaat. Binnen de 2 minuten lijmen (na openen). 5 minuten laten rusten alvorens druk te zetten. Vervolgens een mechanische klem aanbrengen gedurende 10 à 20 minuten bij een temperatuur van 20°C.
- De klem langer laten zitten bij temperaturen lager dan 20°C.
- De verlijmde elementen de eerste 12 uur voorzichtig behandelen.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Restanten niet in de riolering lozen.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

AANBRENGEN

Bij een temperatuur van 20°C:

- Verbruik: 300 g/m²/zijde.
- Verlijmingstijd na opening: 0-2 min.
- Verlijmingstijd gesloten: max. 5 min.
- Mechanisch vastklemmen: 10 tot 20 min. (3 tot 5 min. bij 60°C).
- Druk van het klemmen: 2 tot 7 bar.
- Definitieve uithardingstijd: 12 u.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

Blanchon

Houtlijm Snel

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	LIJMEN VAN ALLE BINNENHOUT
HARSTYPE	Op basis van vinylhars in waterige fase
HECHTING	> 10 Mpa (20°C, 65% relatieve vochtigheidsgraad)
DICHTHEID	Dichtheid: 1,09 bij 20°C
VISCOSITEIT	BROOKFIELD (stang 5, snelheid 20 tpm bij 20°C). Viscositeit: 3.000 mPas
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019
Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com