

INTENS VERKEER MEERDERE ASPECTEN

Biobased formule
getest volgens
NF EN 16640

Uitstekende
chemische en
mechanische
weerstand

Sneldrogend

Bewaart de
natuurlijke tint van
hout

Alle plaatsen
met veel verkeer:
winkels, scholen,
administratieve
gebouwen, kantoren...

Alle houtsoorten

Brandklasse
C_{fl}S1**

Intensiv[®]



DOEL EN PRESENTATIE

- INTENSIV[®] BLANCHON is een biobased 2-componenten parketlak, op basis van polyurethaanharsen in waterige fase. Hij bevat 78% natuurlijke, biobased en minerale ingrediënten (niet afkomstig van biologische landbouw), waaronder 20% biobased koolstof gemeten volgens de norm NF EN 16640.
- INTENSIV[®] is geurloos, de VERHARDER AQUA PRO is een echte waterverdunbare polyurethaanverharder.
- INTENSIV[®] werd samengesteld met harsen met koolstofcomplex, geselecteerd voor hun weergalozige weerstand tegen schuren en krassen en hun ongevoeligheid voor corrosieve stoffen: reinigings- of desinfecterende middelen, alcohol, wijn, thee, inkt, sauzen enz.
- Dankzij zijn uitzonderlijke kwaliteiten en zijn korte droogtijd, is INTENSIV[®] geschikt voor alle vernisafwerkingen en meer bepaald op plaatsen met veel verkeer: winkels, kantoren, hotels, vergaderzalen, scholen, gangen, inkomhallen...
- INTENSIV[®] is geschikt voor alle courant gebruikte houtsoorten (raadpleeg ons voor notelaar en zeldzame houtsoorten). Zijn heldere uitzicht beschermt het hout en laat de nerven en de natuurlijke kleur van het hout tot hun recht komen.
- 5 glansgraden voor alle houtsoorten: Glanzend, Satijn, Mat, onzichtbaar Effect en Ultramat. Het 6^e uitzicht : Ultra Naturel is speciaal ontwikkeld om het oorspronkelijke uitzicht van lichte houtsoorten te behouden en wordt alleen op bleke houtsoorten toegepast.
- Kan worden gebruikt op beton binnen.

**Brandklasse C_{fl}S1 verkregen op parket in eik of beuk van 8 mm dik gekleefd op de ondergrond.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout «blank» schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en de einafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120 (zie BIJLAGE).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn; in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende technische gegevensfiche (gebruik geen detergente of bleekmiddelen).
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van VOEGENKIT VOOR HOUT BLANCHON aanbevolen voor een 'kleurechte' opvulling (raadpleeg de Technische Fiche van dit product).

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Geschuurd parket ('kaal' hout) kan worden gebeitsd met HOUTBEITS BLANCHON. In dit geval, na droging, onmiddellijk INTENSIV[®] aanbrengen in 3 lagen (of PRIM'SEALER, PRIM'GOLD[®] of PORIÉNVULLER GEURARM BLANCHON gevolgd door 2 lagen INTENSIV[®]).
- Geschuurd parket ('kaal' hout) kan ook worden gebeitsd met HOUTVEROUDERAAR BLANCHON (reactieve tinten). In dit geval, na droging van het verfproduct, een laag PORIÉNVULLER GEURARM BLANCHON aanbrengen (in dat geval geen PRIM'SEALER of PRIM'GOLD[®] gebruiken) om de beits te blokkeren. Vervolgens INTENSIV[®] aanbrengen.
- In ieder geval nooit de kleurlaag ontkorrelen, maar enkel na de tweede afwerkingslaag, om geen kleurverschil te veroorzaken. Het is in elk geval raadzaam om slechts te ontkorrelen met een fijn schuurpapier alvorens de laatste laklaag aan te brengen.
- Gebruik geen lazuurverf.

Gebruik van primers

- Mogelijk gebruik, als grondlaag, één van de primers BLANCHON: PRIM'SEALER, PRIM'GOLD[®] of PORIÉNVULLER GEURARM (raadpleeg de technische fiches van deze producten).
- Het gebruik van PRIM'SEALER of PRIM'GOLD[®] zorgt ervoor dat het parket met een perfect gebruikscomfort volledig geurloos gelakt wordt. De verkregen kleur met PRIM'SEALER als eerste laag is identiek aan die van INTENSIV[®] die rechtstreeks op het hout wordt aangebracht, terwijl het gebruik van PRIM'GOLD[®] het hout (met name tanninehoudende houtsoorten: eik, kastanje) een warme tint bezorgt, die sterk lijkt op de tint na een eerste laag PORIÉNVULLER GEURARM.
- De PORIÉNVULLER GEURARM laat toe om snel te werken en bezorgt het hout een lichte wijziging van de aanvankelijke kleur. PORIÉNVULLER GEURARM is ook noodzakelijk voor het 'blokkeren' van de HOUTVEROUDERAAR (reactieve tinten vóór lakken met INTENSIV[®]).

GEBRUIK EN AANBRENGING

Mengsel

- Component A krachtig schudden en roeren.
- Het mengen van de PARKETLAK INTENSIV[®] (Comp. A) en de VERHARDER AQUA PRO (Comp. B) gebeurt op het ogenblik van het gebruik. Dosis Comp. B: 1 deel voor 9 delen Comp. A (in volume).
- Onmiddellijk en zeer zorgvuldig mengen gedurende 2 à 3 minuten. Het mengsel moet binnen de 90 minuten gebruikt worden.
- Verdunnen is niet nodig.

N.B.: INTENSIV[®] wordt geleverd in een speciale verpakking (scheidbaar karton), die direct gebruikt kan worden voor het mengen en aanbrengen: plaats de plastic zak in één van de helften van het voorgesneden karton om een mengkom te vormen.

Blanchon

Aanbrengen op hout

- Geen parket lakken bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- Het aanbrengen gebeurt in 3 lagen met een roller (kortharig) in regelmatige en dikke lagen, of met een spatel (meerlagige toepassing). Het kan ook aangebracht worden in 2 lagen op een primer naar keuze (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND).
- Wanneer men het product met een spatel aanbrengt (verscheidene lagen), is het raadzaam de voorlaatste laag te ontkorrelen en te ontstoffen en dan de laatste laag INTENSIV® aan te brengen met de roller. Op beuk, wilde kerselaar of esdoorn mag INTENSIV® niet met een spatel worden aangebracht.
- Na het drogen van de eerste laag, is het raadzaam de laag lichtjes te ontkorrelen met een boenmachine (fijn schuurrooster) en opnieuw te ontstoffen. Polijsten is noodzakelijk als u langer dan 24 uur wacht tussen 2 lagen.

Vorbereiding van de ondergrond en aanbrengen op beton

- INTENSIV® is zeer eenvoudig te gebruiken en beschermt duurzaam tegen vlekken, stof en vochtigheid. De behandelde oppervlakken komen sober tot hun recht (geboend uitzicht) en zijn makkelijk te onderhouden, zelfs indien ze intens belopen worden.
- Betonvloeren, aanrechten enz. (niet geschikt voor oppervlakken waar water in komt: gootstenen, douches, lavabo's, badkuipen enz.) proper en vrij (van andere afwerkingslagen: boenwas, olie, vernis enz.). De porositeit van het materiaal controleren, dit is nodig voor een goede hechting: de inhoud van een lepel water die op het propere beton wordt gegoten, moet binnen de minuut indringen. De test op verschillende plaatsen uitvoeren. Zorgvuldig ontstoffen (stofzuiger) en vervolgens dweilen met een natte doek. Laten drogen.
- In het geval van een nieuwe betonnen ondergrond moet de kalkaanslag volledig worden verwijderd.
- Niet aanbrengen wanneer de temperatuur van de ondergrond lager dan 12°C is of bij een vochtigheid van meer dan 5% (gebruik van een hygrometer is aan te raden). De relatieve vochtigheid van de ruimte mag niet meer dan 85% bedragen. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- In 2 lagen aanbrengen met het licht mee met een kortharige roller (borstel of spalter voor de randen van de kamer). De aangebrachte laag moet fijn zijn, ong. 1 liter per laag voor 12 tot 15 m². Zorg voor een egale aanbrenging om geen tekorten of overdiktes te veroorzaken.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; laat dit water verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Na gebruik de verpakking goed sluiten.
 - Loos restanten niet in de riolering.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd 'stofvrij': 45 minuten in normale omstandigheden.
- Droogtijd 'polijstbaar/bedekbaar': 3 uur in normale omstandigheden.
- Niet langer dan 24 uur wachten tussen de lagen.
- Volledige uitharding: 7 tot 10 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: ongeveer 24 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakt parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een borstel (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken).
- Vervolgens: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK OP HOUT

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- INTENSIV® (Comp. A): vorstvrij bewaren (let op indien u het product in een voertuig bewaart).
- VERHARDER AQUA PRO (Comp. B): bestand tegen vorst.
- De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. BELANGRIJK: het is raadzaam om de hals van de bus Verharder af te veegen, om te voorkomen dat het product de dop doet vastkleven.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- INTENSIV® vergemakkelijkt het onderhoud van alle parketten, houten vloeren en houten trappen.
- Ontstof regelmatig met een stofzuiger of borstel.
- Af en toe veegen met een vochtige borstel, met goed uitgewrongen en nooit druipend materiaal. Plaatselijke vlekken en sporen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®, de BLANCHON CLEANER LISABRIL™ of een neutraal detergent (in een concentratie voor normaal gebruik).
- BELANGRIJK: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat INTENSIV® perfect tot in de kern droogt.
- TE VERMIJDEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz., dat wil zeggen alle materialen en producten die het oppervlak glad of glanzend kunnen maken.
- Parket gelakt met INTENSIV® en onderhevig aan veel verkeer, wordt onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR en de BLANCHON CLEANER LISABRIL™ (raadpleeg de technische fiches van deze producten). De frequentie van dit onderhoud hangt af van het verkeer in de ruimte.

RENOVATIE

- Elke renovatie met INTENSIV® van een oude laklaag mag slechts gebeuren nadat het hout blank werd geschuurd (zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND en BIJLAGE).

TECHNISCHE GEGEVENS	
TOEPASSING	BIOGEBASEERDE PARKETLAK MET ZEER HOGE PRESTATIE VOOR PARKET, VLOEREN EN TRAPPEN
HARSTYPE	Comp. A: polyurethaan in waterige fase Comp. B: waterverdundbare polyurethanen
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 6a2
DICHTHEID	1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	BROOKFIELD (Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C) Comp. A: 150 tot 200 centipoises naargelang uitzicht Comp. B: 150 centipoises
WETTELIJKE INFORMATIE	Zie de overeenkomstige Veiligheidsfiches (beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com). Comp B: Gevaarlijk. Alle voorzorgen bij gebruik naleven.
MENGSEL EN KATALYSE	9 volumes INTENSIV® Comp. A + 1 volume INTENSIV® Comp. B
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	3 uur afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK	Niet aanbrengen onder 12°C. Buiten bereik van kinderen bewaren
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 20 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	> 50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDPRODUCTEN	Globale score 53/60 volgens de norm NF EN 13442. Olijfolie, alcohol 45°, water, koffie, thee, wijn, wasmiddel: Beloopbaar na 24 uur blootstelling (na 10 dagen drogen).

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een krabber voor de hoeken.
- De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout, en indien mogelijk in de richting van het licht.
- Gelijkmatig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2^{de} passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e passage: fijne korrel (100 of 120) om zeker te zijn van een mooie afwerking.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en krabber).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurgaas (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juli 2024.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in dit productinformatieblad worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Dit productinformatieblad annuleert en vervangt alle vorige versies.