

BIOBASED & ULTRA  
HIGH PERFORMANCE  
MET ULTRAHOGE  
PRESTATIES

## VOOR LICHTE HOUTSOORTEN

Extreem matte  
afwerking, geen  
glans

Biologische formule  
getest volgens  
NF EN 16640

Intensief verkeer en  
zware belastingen

Zeer hoge  
mechanische en  
chemische weerstand

Brandklasse C<sub>fl</sub>S1\*\*

Antislip

# Opera<sup>®</sup> Extreme Mat



## TOEPASSING EN EIGENSCHAPPEN

- SKYLT Invisible Technology is een innovatie van de Blanchon Groep die de meest matte en natuurlijke afwerking mogelijk maakt, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. De oorspronkelijke kleur blijft behouden en het hout glanst niet, waardoor lichte houtsoorten perfect worden bewaard en duurzaam worden beschermd.
- Naast de extreem matte afwerking is OPERA<sup>®</sup> EXTREME MAT aangenaam en voelt zacht aan, waardoor het oppervlak gemakkelijk te onderhouden is.
- OPERA<sup>®</sup> EXTREME MAT is een biobased tweecomponenten parketlak op basis van polyurethaanharsen. Opera bevat 70% natuurlijke, biologische en minerale ingrediënten (niet afkomstig van biologische landbouw), waaronder 21% biologische koolstof gemeten volgens de norm NF EN 16640.
- Met zijn uitzonderlijke prestaties is OPERA<sup>®</sup> EXTREME MAT bijzonder geschikt voor het lakken van openbare ruimten met druk verkeer en intensief gebruik.
- De polyurethaanhars zorgt voor een perfect evenwicht tussen de hardheid die nodig is voor een maximale slijtweerstand (TABER 14 mg) en de flexibiliteit die nodig is voor een hoge schokbestendigheid (> 50 cm).
- De chemische weerstand is getest volgens NF EN 13442 en voldoet aan de hoogste eisen.
- Antislip: gladheid getest door Labosport.

\*\*Brandklasse C<sub>fl</sub>S1 verkregen op parket in eik of beuk van 8 mm dik verlijmd op de steun.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout 'blank' schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120.
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn; de vochtigheid moet minder dan 10% zijn; raadpleeg de geldende Technische Fiche (gebruik geen detergenten of bleekmiddelen).
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een 'kleurechte' opvulling (raadpleeg de Technische Fiche van dit product).

### Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

### Beitsen

GEBRUIK ALLEEN LICHTE KLEUREN.

- Het geschuurde parket ('blank geschuurd' hout) kan gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS. In dit geval, na droging hiervan, rechtstreeks OPERA<sup>®</sup> EXTREME MAT aanbrengen in 3 lagen of 1 laag BLANCHON PRIM'SEALER, PRIM'GOLD<sup>®</sup>, PORIENVULLER GEURARM gevolgd door 2 lagen OPERA<sup>®</sup> EXTREME MAT.
- Het geschuurde parket ('blank geschuurd' hout) kan ook gebeitst worden met BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dit geval, na droging van het verfproduct, een laag PORIENVULLER GEURARM aanbrengen (in dat geval geen PRIM'SEALER of PRIM'GOLD<sup>®</sup> gebruiken) om de beits te blokkeren. Breng vervolgens OPERA<sup>®</sup> EXTREME MAT aan.
- In ieder geval nooit de beits ontkorrelen, maar enkel de tweede afwerkingslaag, om geen kleurverschil te veroorzaken.
- Gebruik geen lazuurverf.

### Gebruik van primers

- Het gebruik is mogelijk als grondlaag, van de BLANCHON-primers: PRIM'SEALER, PRIM'GOLD<sup>®</sup> of PORIENVULLER GEURARM (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).
- Het gebruik van PRIM'SEALER of PRIM'GOLD<sup>®</sup> zorgt ervoor dat het parket met een perfect gebruikscomfort volledig geurloos gelakt wordt. De kleur verkregen met PRIM'SEALER als eerste laag zal lichter zijn dan met PRIM'GOLD<sup>®</sup>, dat het hout (met name tanninehoudende houtsoorten) een warme schakering geeft.
- De PORIENVULLER GEURARM laat toe om snel te werken en bezorgt het hout een lichte wijziging van de oorspronkelijke tint.

## GEBRUIK EN TOEPASSING

### Mengen

- Component A krachtig schudden.
- Het mengen van de PARKETLAK OPERA<sup>®</sup> EXTREME MAT (Comp. A) en de VERHARDER AQUA PRO (Comp. B) gebeurt op het moment van het gebruik. Dosis Comp. B: 1 deel voor 9 delen Comp. A (in volume).
- Onmiddellijk en zeer zorgvuldig mengen gedurende 2 à 3 minuten. Het mengsel moet binnen de 90 minuten gebruikt worden. Verdunnen is niet aanbevolen.

### Toepassing

ENKEL AANBRENGEN OP LICHTE HOUTSOORTEN.

- Geen parket lakken bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Het aanbrengen gebeurt in 3 lagen met een roller (middellange haren 10 mm) in regelmatige en dikke lagen, of met een spatel (meerlagige toepassing). Het kan ook aangebracht worden in 2 lagen op een primer naar keuze (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND).
- Ontkorrelen is noodzakelijk tussen de tweede en de derde laag of als men langer dan 24 uur wacht tussen 2 lagen. Om het onderhoud te vergemakkelijken kan na het drogen van de eerste laag een lichte ontkorreling met een boenmachine (fijn schuurrooster) worden uitgevoerd, waardoor verontreiniging wordt beperkt.

### Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.

# Opera® Extreme Mat

## DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd 'stofvrij': 45 minuten in normale gebruiksomstandigheden.
- Droogtijd 'schuurbaar/bedekbaar': 4 uur in normale omstandigheden. Geen 24 uur wachten tussen de lagen.
- Volledige uitharding: 7 tot 10 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: ongeveer 24 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakt parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een borstel (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken).
- Vervolgens: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

## VERBRUIK

- 10 m<sup>2</sup> per liter per laag.

## BEWARING

- PARKETLAK OPERA® EXTREME MAT (Comp. A): vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- VERHARDER AQUA PRO (Comp. B): bestand tegen vorst.
- De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. **BELANGRIJK:** het is raadzaam om de hals van de bus Verharder af te vegen, om te voorkomen dat het product de dop doet vastkleven.

## REINIGEN EN ONDERHOUD

- OPERA® EXTREME MAT vergemakkelijkt het onderhoud van alle parketten, houten vloeren en houten trappen.
- Ontstof regelmatig met een stofzuiger of borstel.
- Af en toe vegen met een vochtige borstel, met goed uitgewrongen en niet druipend materiaal. Plaatselijke vlekken en vegen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®, de BLANCHON LISABRIL® CLEANER of een neutraal detergent (in een concentratie voor normaal gebruik).
- **BELANGRIJK:** 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat OPERA® EXTREME MAT perfect tot in de kern is gedroogd.
- **TE VERMIJDEN:** boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz., ofwel alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Druk belopen parket behandeld met OPERA® EXTREME MAT wordt onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR en de LISABRIL® CLEANER (cf. de Technische Fiches van deze producten). De frequentie van dit onderhoud hangt af van de intensiteit van de belopen ruimtes.

## TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	BIO-BASED PARKETLAK MET ULTRAHOGE PRESTATIES VOOR PARKET, VLOEREN EN TRAPPEN
HARSTYPE	Comp. A: watergedragen polyurethaan. B: waterverdunbare polyurethanen
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 6a2
DICHTHEID	1,04 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	BROOKFIELD (Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C) - Comp. A: 150 tot 190 centipoise naargelang aspect (Comp. B: 150 centipoises)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie de overeenkomstige Veiligheidsfiches (beschikbaar op <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> of <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> ). Comp. B: Gevaarlijk. Alle voorzorgen bij gebruik naleven.
MENGSEL EN KATALYSE	9 delen OPERA® EXTREME MAT Comp. A + 1 deel VERHARDER AQUA PRO Comp. B
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	4 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK	Niet aanbrengen onder 12 °C. Buiten bereik van kinderen bewaren
TABER-SLIJTWEERSTAND	Gewichtsverlies: 14 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	> 50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H
CHEMISCHE WEERSTAND	Globale score 55/60 volgens de norm NF EN 13442. Olijfolie, alcohol 45°, water, koffie, thee, wijn, inkt, wasmiddel: Niets te melden na 24 uur blootstelling (na 10 dagen drogen).

## BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout en, indien mogelijk, in de richting van het licht.
- Gelijkmatic werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1° passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2° passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3° passage: fijne korrel (100 of 120) om zeker te zijn van een mooie afwerking.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van korrel (100 of 120), vooral op parket met afwisselend motief: mozaiek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in september 2024.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

BLANCHON  
50, 8<sup>ème</sup> Rue  
F-69800 SAINT-PIERRE  
Dienst Uitvoer: [+ 33] 4 72 89 06 09  
[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)



RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z