

**HARDWAXOLIE,
VERFRAAIT
EN BESCHERMT**

Nieuw kleurenpalet



Tallose decoratieve effecten



Zeer mooi zijdeachtig uitzicht



Dringt diep in



Stofwerend



Eenvoudig in gebruik en onderhoud



Benadrukt de natuurlijke kleur van alle houtsoorten



Hardwaxolie



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON HARDWAXOLIE dringt diep door in massief hout (parket, plankenvloer), fineer of kurk, voor een duurzame bescherming met behoud van het natuurlijke uitzicht van het hout. Voor binnengebruik.
- HARDWAXOLIE is gemakkelijk aan te brengen op alle courante houtsoorten (raadpleeg ons voor speciale exotische houtsoorten) en eenvoudig te onderhouden met BLANCHON ONDERHOUDSOLIE.
- HARDWAXOLIE is verkrijgbaar in naturel (kleurloos) en 11 kleurtinten.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende technische fiche (gebruik geen was- of bleekmiddelen).
- Het oude of nieuwe parket effen polieren: het te behandelen hout 'blank' schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en eindafwerken met korrel 100 of 120 (cf. BIJLAGE).
- Belangrijk: met geborsteld hout kunnen er meer uitgesproken schakeringen worden verkregen dan met glad hout.
- Indien opvullingen nodig zijn (gaten, barsten), gebruik dan vóór de eindafwerking de BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT (raadpleeg de technische fiche van dit product).
- Daarna zorgvuldig ontfstoffen.
- Vetslag van exotisch hout verwijderen met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC of met aceton.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen of verouderingseffect

- Het geschuurde parket ('kaal geschuurd' hout) kan worden gebeitst met BLANCHON HOUTBEITS of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten).
- De HOUTVEROUDERAAR zorgt voor opmerkelijke "verouderde hout-effecten". Gebruik bij voorkeur de HARDWAXOLIE in de tinten wit of grijs voor de mooiste verouderingseffecten.
- Belangrijk: hout dat eerder al gebeitst of gekleurd is met gekleurde HARDWAXOLIE en relatief druk belopen is, moet regelmatig worden onderhouden zodat de tint behouden blijft.

GEBRUIK EN APPLICATIE

- ZONDER MENGEN: HARDWAXOLIE is klaar voor gebruik.
- Goed schudden vóór gebruik.
- Parket niet behandelen bij een temperatuur onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- HARDWAXOLIE altijd in de richting van het hout aanbrengen, met een borstel (puur zijden haren), spalter, gladde spatel (niet getand) of roller (kortharig). Tijdens het aanbrengen zeer regelmatig opvegen met een propere katoenen doek (cirkelvormige bewegingen) of een boenmachine met een beige pad of een traditionele boenmachine met zachte borstels. Om het boenen te vergemakkelijken, steeds in kleine oppervlaktes werken.
- De aangebrachte laag moet zeer dun zijn, ong. 1 liter per laag voor 20 tot 25m².
- Door het product tijdens het opbrengen regelmatig op te boenen (katoenen doek, boenmachine) ontstaat er een mooi egaal uitzicht: het hout wordt diep doordrongen, zonder dat er een te dikke bovenlaag achterblijft.
- 8 tot 12 uur wachten alvorens de tweede laag aan te brengen, dit op dezelfde wijze als de eerste laag.
- Uitzonderlijk : voor een optimale bescherming kan op twee lagen gekleurde HARDWAXOLIE, één afwerkingslaag HARDWAXOLIE (kleurloos) worden aangebracht.

Reinigen van het gereedschap

- Het gereedschap na gebruik onmiddellijk reinigen met BLANCHON VERDUNNER GEURLOOS.
- Doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal). Doeken en pads kunnen ook in water worden bewaard. De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooien zonder ze in water te hebben gespoeld.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd 'stofvrij': ongeveer 4 tot 6 uur (na het opboenen).
- Droogtijd 'schuurbaar/overschilderbaar': 8 tot 12 uur in normale omstandigheden.
- Definitief uitgehard: 8 tot 10 dagen.
- In gebruikname van de ruimtes : 2 tot 4 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.
- Tijdens de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermend zeil), geen tapijten leggen op het met hardwaxolie behandeld parket. Ontstoffen met een stofzuiger, een borstel of een doek (geen gedrenkte doeken gebruiken). Geen zware meubels verplaatsen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op het met hardwaxolie behandeld parket (bloempotten goed isoleren).
- Daarna: passende bescherming aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte houdt stof en kiezel tegen.

Blanchon

Hardwaxolie

VERBRUIK

- 20 tot 25 m² per liter en per laag.

ONDERHOUD

- Het met olie behandelde oppervlak moet regelmatig worden afgestoft (borstel of stofzuiger).
- Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met een neutraal detergent (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
- Belangrijk: 15 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de HARDWAXOLIE perfect tot in de kern droogt.

Normale reiniging

- Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 50 ml op 5 liter water. BLANCHON LAGOON®, speciale parketreiniger, kan ook worden gebruikt voor het dagelijkse onderhoud.
- Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de microvezelborstel, de dweil of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.
- Wekelijks in weinig belopen ruimtes, tot dagelijks in drukbezochte ruimtes. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET reinigt het geoliede parket grondig en verbetert de bescherming ervan.

Regelmatig onderhoud

- BLANCHON ONDERHOUDSOLIE of BLANCHON UNIVERSELE ONDERHOUDSOLIE verstuipt op het ontstofte en propere parket en opvegen met een propere en droge katoenen doek tot een egale glans ontstaat.
- Dit onderhoud verloopt gemakkelijker en sneller met een boenmachine met een beige pad (als de vloer vuil is, kunt u een rode pad gebruiken om de mechanische reiniging te versterken), of een boenmachine met 3 roterende borstels. Dit geeft een gelijkaardig effect als de spraymethode: het opglanzen gaat sneller en de mechanische reiniging wordt versterkt.
- Beloopbaar : 4 tot 8 uur na het opboenen.
- Frequentie: zodra het parket dof wordt: 1 tot 2 keer per maand.
- Als het parket zeer druk belopen is, kan het regelmatige onderhoud met de spraymethode worden aangevuld met één laag HARDWAXOLIE (gevolgd door een manuele of machinale boenbeurt).
- Hoe regelmatig en frequenter het onderhoud, hoe gemakkelijker het wordt.

RENOVATIE

- PLAATSELIJKE RENOVATIE : kan worden uitgevoerd op zwaar beschadigde plaatsen (brandvlekken van sigaretten, deuken,...) : Gladschuren om de schade te verwijderen, vervolgens opnieuw impregneren.
- GRONDIGE RENOVATIE: een geolied parket dat erg beschadigd is, kunt u een algemene schuurbeurt geven met een boenmachine met enkele borstel voorzien van een schuurblad (bv. korrel 120) alvorens 1 of 2 lagen HARDWAXOLIE aan te brengen (borstel, spalter, kortharige roller of spraymethode). Zorgvuldig opboenen met de hand of de machine.

TECHNISCHE GEGEVENS	
TOEPASSING	IMPREGNEREN VAN PARKET- EN PLANKENVLOEREN
HARSTYPE	Oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 2b
DICHTHEID	0.89 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID	300 seconden (ISO-schaal 3 bij 20°C)
WETTELIJKE INFORMATIE	Gevaarlijk. De voorzorgsmaatregelen voor gebruik naleven. Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (eveneens beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com). Volg altijd de informatie op het productetiket.
SCHUURBAAR - OVERSCHILDERBAAR	Ongeveer 8 tot 12 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN	Plant aardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS na 3 uur blootstelling (na 20 dagen droogtijd, volgens NF T 30053)

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijkmatic werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^e bewerking: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te Effenen.
- 2^e bewerking: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e bewerking: fijne korrel (80 of 100) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurblad (120 of 150) vooral op parket met afwisselend motief: mozaiek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technisch gegevensblad goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in september 2025.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

BLANCHON
50, 8^{ème} Rue
F-69800 SAINT-PIERRE
Dienst Uitvoer: (+33) 4 72 89 06 09
www.blanchon.com



RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z