

Duurzame bescherming van parket, houten vloeren en trappen

KRACHTIG EN
MILIEUVRIEND
ELIJK
(raadpleeg de Milieu-
en
Gezondheidsgegevens)

Biologische formule getest
volgens NF EN 16640



EU Ecolabel: FR/044/011



Hoge weerstand

Geeft een warme tint aan
het hout

Voor alle houtsoorten,
inclusief exotische
houtsoorten

Geurloos

Glijdt niet

Gemakkelijk onderhoud



PARKET- EN TRAPPEN- VERNIS Milieu



DOEL EN PRESENTATIE

Sinds 2005 combineert de Blanchon Milieukwaliteitslijn technische prestaties met een vermindering van de impact op het milieu. De PARKET- EN TRAPPENVERNIS MILIEU bevat 78% natuurlijke, biogebaseerde en minerale ingrediënten (niet afkomstig van biologische landbouw), waaronder 26% biogebaseerde koolstof gemeten volgens de norm NF EN 16640. Echte technische innovatie: dankzij de geurloosheid, het aanbrengen in 3 lagen en de snelle droogtijd kunnen de lokalen in een mum van tijd opnieuw worden gebruikt. De technische prestaties en de formulering (met een laag gehalte aan V.O.C.⁽¹⁾) voldoen aan de strengste milieucriteria. De milieufiche van de PARKET- EN TRAPPENVERNIS MILIEU werd op de website www.inies.fr geplaatst en kan worden geraadpleegd op onze website, www.blanchon.com

De PARKET- EN TRAPPENVERNIS MILIEU wordt rechtstreeks (zonder poriënvuller) aangebracht op alle soorten parket, vloeren en trappen (na gepaste voorbereiding door "blank" schuren). Ontworpen voor alle houtsoorten (voor specifieke of niet-herkende soorten en notelaar, gelieve ons te raadplegen), en geeft een warme tint aan het hout. Beschikbaar in 3 kleurloze uitzichten: satijn, mat en ultramat.

⁽¹⁾ volgens Richtlijn 2004/42/EG

* Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen in de binnenlucht die een risico inhouden op vergiftiging door inademing, op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).

CTB-CERTIFICERING

FCBA certificeert voor het product PARKET- EN TRAPPENVERNIS MILIEU*:

- de prestaties van het voorgeschreven afwerkingssysteem:
 - Bescherming van het oppervlak van parketvloeren tegen fysieke en mechanische agressie, net als tegen vlekken
- de kwaliteit van de dienstverlening van het bedrijf:
 - Opleiding en klantenondersteuning
 - Toegevoegde technische dienst
 - Bekwaamheid van de controlelaboratoria voor binnenluchtkwaliteit
- de relevantie van de technische informatie bij het product

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De PARKET- EN TRAPPENVERNIS MILIEU enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en verwijderen van was worden afgeraden; cf. BIJLAGE* voor details over het schuren) dat stofvrij is en vrij van sporen van reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke oliën). Nooit detergents, kleurverlichter, bleekmiddelen of parketreiniger gebruiken.
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (voegenkit AQUA) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling.
 - Behandeling tegen insecten**
 - Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.
 - Beitsen**
 - Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan eveneens gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS, of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval na droging van het verfproduct een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® aanbrengen om de kleur te "blokkeren". In ieder geval de beits niet ontkorrelen.
 - Gebruik geen lazuurverf.
 - Gebruik van primers**
 - Specifiek geval: De PORIËNVULLER PRÉPLAST® is ook bijzonder aanbevolen voor eerder geboend of in boenwas gezet, geolied of gebeitst parket. De laag poriënvuller ontkorrelen na volledige droging (45 min.), vervolgens ontstoffen alvorens de twee lagen PARKET- EN TRAPPENVERNIS MILIEU aan te brengen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden voor gebruik.
- Perfecte hechting op blank geschuurd, schoon en droog, correct voorbereid hout (zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND). Zorgvuldig ontstoffen.
- Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Gemakkelijk aan te brengen met de rol (korte haren) en penseel of spalter voor de randen. Werken in 3 "goed gevulde" lagen: de lak spreidt zichzelf onmiddellijk uit. Lang "bewerken" is onnodig. Niet langer dan 48 uur wachten tussen twee lagen.
- N.B.: de licht melkachtige schijn van de vloeibare vernis verdwijnt na het drogen.
- Een lichte schuurbeurt is aanbevolen vóór de laatste laag PARKET- EN TRAPPENVERNIS MILIEU (fijne schuurpapier, korrel 120, met schuurmachine of boenmachine voor grote oppervlakken). Zorgvuldig ontstoffen. Gebruik geen staalwol.
- Snelle uitharding, ingebruikname van de lokalen 24 uur na de laatste laag. Neem de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor weggoaien en inzamelen.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": 30 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 3 uur in normale omstandigheden.
- Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
- Volledige uitharding: 8 tot 10 dagen in normale omstandigheden.
- Voorzichtig beloopbaar: 12 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakt parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken).
- Controleer of alle ingangen voorzien zijn van beschermende matten die daarvoor geschikt zijn. Passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD EN RENOVATIE

- PARKET- EN TRAPPENVERNIS MILIEU vergemakkelijkt het onderhoud van alle soorten parket.
- GEWOON ONDERHOUD: regelmatig ontstoffen met stofzuiger (of bezem), indien nodig ook vochtig vegen (goed uitgewrongen materiaal dat nooit druipt). BLANCHON LAGOON® reinigt, onderhoudt en beschermt gelakt parket. Regelmatig gebruik ervan geeft het parket een vuilwerend karakter dat zwarte vlekken en ingedrongen sporen op het oppervlakteaspect van het vernis beperkt.
- Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de PARKET- EN TRAPPENVERNIS MILIEU perfect tot in de kern droogt.
- GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz., dat wil zeggen alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Druk belopen plaatsen worden het best onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR Satijn of Mat en de BLANCHON CLEANER LISABRIL®.
- Gebruik op de matte of ultramatte PARKET- EN TRAPPENVERNIS MILIEU alleen de POLISH PROTECTOR MAT, CLEANER LISABRIL® of LAGOON® om het oorspronkelijke uiterlijk niet te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	LAK VOOR PARKET, VLOEREN EN HOUT
HARSTYPE	Polyurethaanharsen in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,01 (bij 20 °C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	100 centipoise (BROOKFIELD T2 - Snelheid: 100 tpm))
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	3 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
HECHTING	Uitstekend op voorbereid hout
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 30 mg (slijpschijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H

* BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout, en indien mogelijk in de richting van het licht.
- Gelijkmatic werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2^e passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e passage: fijne korrel (80 of 100) om zeker te zijn van een mooie afwerking.
- Bewerk de omtrek van de ruimte (boordschuurmachine en rakel) volgens dezelfde stappen.
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (gebruikt 120 of 150) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in mei 2020
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in

Frankrijk. De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzenuwe in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.



BLANCHON

Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van
4.258.258 EUR RCS LYON 390 112 886 - APE 2030Z

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tel.: +33 4 72 89 06 06 - Fax: +33 4 37 54 24 21

Export Lines:
tel. +33 [0] 472 89 06 09 - Fax: +33 [0] 472 89 06 02

Website: www.blanchon.com
blanchon@blanchon.com