

Kleurloze olie: met de rol aanbrengen zonder te polieren

Gebruiksklaar



Geeft een mooie goudkleurige tint



Zeer goed dekkend



Hoge chemische weerstand



Makkelijk aan te brengen in 2 lagen



Mat uitzicht



Stofwerend



Voor de duurzame bescherming van parket, trappen, houtwerk en werkbladen



Easy Oil™



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON EASY OIL™ is een traditionele impregneerolie voor parket, houten vloeren en binnenhoutwerk.
- EASY OIL™ moet niet worden gepolierd en is dus zeer makkelijk aan te brengen. EASY OIL™ heeft een romige textuur en een zeer hoog dekvermogen en is daardoor heel aangenaam in gebruik.
- EASY OIL™ geeft het parket een warm uitzicht en doet de nerven mooi uitkomen.
- EASY OIL™ impregneert duurzaam het parketoppervlak, beschermt het tegen stof en vocht en garandeert een uitstekende chemische weerstand.
- EASY OIL™ is geschikt voor alle Europese houtsoorten en de meeste exotische houtsoorten (op moeilijk drogend hout zoals ipé, iroko, enz., [zie § GEBRUIK EN AANBRENGEN]).
- Verkrijgbaar in 2 uitzichten: zijdemat en ultra-mat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad < 10 %; raadpleeg de geldende technische gegevensfiche (gebruik geen detergenten of witmakers).
- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120 (zie BIJLAGE).
- **BELANGRIJK: met geborsteld hout kunnen er meer uitgesproken schakeringen worden verkregen dan met glad hout.**
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Vetuitslag van exotisch hout verwijderen met de BLANCHON SYNTILAC VERDUNNER of met aceton.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K, BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). Na volledige droging een laag BLANCHON PRIM'HUILE⁽¹⁾ aanbrengen. Houd er bij heldere houtsoorten rekening mee dat de kleur warmer zal worden, wat eigen is aan harsen, en beoordeel de beits in zijn geheel na het aanbrengen van de laag PRIM'HUILE⁽¹⁾ (indien nodig een test uitvoeren op een discrete plaats).
- De interessantste decoratieve effecten worden verkregen op geborsteld hout, dat vooraf met BLANCHON HOUTVEROUDERAAR "verouderd" of gekleurd is.
- Gebruik geen lazuurverf.
- **BELANGRIJK: op vooraf gebeitst hout dat min of meer druk wordt belopen, kan de verkregen kleur veranderen als het parket niet wordt onderhouden. Onderhoud de parket zorgvuldig en regelmatig, voor een perfect en duurzaam decoratief en beschermend effect.**

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- EASY OIL™ is gebruiksklaar en wordt onverdund gebruikt.
- Goed schudden voor gebruik.
- Gebruik de onderhoudsolie niet bij een temperatuur onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Een eerste dunne laag EASY OIL™ aanbrengen met de rol met korte haren (lakrol 5 mm) in de richting van het hout of, als dat niet mogelijk is, in de richting van het licht. Voor de randen een penseel of spalter gebruiken. Een spuitpistool kan worden gebruikt op verticale oppervlakken, meubels en werkbladen.
- Na droging het oppervlak polieren met een fijne korrel (120 afwerking of 150), zorgvuldig ontstoffen en vervolgens afvegen met een licht bevochtigde microvezeldoek om alle stof te verwijderen, hoe minuscule ook.
- De tweede laag aanbrengen op dezelfde wijze als de eerste. Elke laag moet zeer dun zijn, ongeveer 25 m²/L/laag.
- PRO-tip: om een uitzonderlijk mat uitzicht te verkrijgen met fluwelen touch, is het mogelijk om de tweede laag te polieren (met de boenmachine of een doek).
- Niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen.
- EASY OIL™ is ook geschikt voor een industriële walsmachines.

Reinigen van het gereedschap

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met VERDUNNER S.O. BLANCHON.
- Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal). Doeken en pads kunnen ook in water worden bewaard. De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggoien zonder ze in water te hebben gespoeld.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

Blanchon

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": 1,5 tot 2 uur in normale omstandigheden.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 8 tot 10 uur in normale omstandigheden.
- Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen.
- Gebruik van de lokalen: 1 tot 4 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.
- Tijdens de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op de geoliede parket leggen. Ontstoffen met een stofzuiger, een bezem of een doek (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken). Geen zware meubels verplaatsen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw geoliede parket (bloempotten goed isoleren).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte houdt stof en kiezels tegen. Uw hout heeft een gezond klimaat nodig: een omgevingstemperatuur van 19-21°C en een relatieve luchtvochtigheid van ong. 50 tot 65% zijn ideaal.

VERBRUIK

- EERSTE BEHANDELING OP GESCHUURD PARKET: Ongeveer 25 m² per liter per laag.
- ONDERHOUD: Ongeveer 25 à 35 m² per liter per laag.

ONDERHOUD EN RENOVATIE

- Het met parketolie behandelde oppervlak moet regelmatig worden afgestoft (bezem of stofzuiger).
- Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met een neutraal detergent (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
- **BELANGRIJK: 15 dagen wachten voor de eerste interventie zodat EASY OIL™ perfect droogt tot in de kern.**
- EEN GOED ONDERHOUDEN GEOLIED PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

Normale reiniging

- Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 50 ml per 5 liter water. BLANCHON LAGOON®, speciale parketreiniger, kan ook worden gebruikt voor het dagelijkse onderhoud.
- Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de microvezelbezem, de dwell of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.
- Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk betreden ruimten. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET reinigt het geoliede parket grondig en versterkt de bescherming.

Regelmatig onderhoud

- Verstuf de BLANCHON ONDERHOUDSOLIE op het ontstoft en schoon geoliede parket en veeg op met een schone en droge katoenen doek tot een matte glans ontstaat. Deze bewerking verloopt gemakkelijker en sneller met een boenmachine met beige pad (als de vloer vuil is, kunt u een rode pad gebruiken om de mechanische reiniging te versterken). Dit geeft een gelijkaardig effect als de spraymethode: het opglanzen gaat sneller en de mechanische reiniging wordt versterkt.
 - Betreedbaar: 4 tot 8 uur na het opboenen.
 - Frequentie: als het uitzicht van het geoliede parket niet meer homogeen is.
 - Als het parket zeer druk belopen wordt en het onderhoud met de spraymethode niet meer volstaat, het hele oppervlak afschuren met een rooster 120 of 150. Ontstoffen en vervolgens een laag EASY OIL™ aanbrengen met de rol.
 - Hoe regelmatig en frequenter het onderhoud, hoe gemakkelijker het wordt.
- N.B.: U kunt een parket lakken die is geïmpregneerd met EASY OIL™: de PARKETOLIE wordt volledig verwijderd door het blank schuren van het parket.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	IMPREGNEREN VAN PARKET- EN PLANKENVLOEREN
HARSTYPE	Urethaanolie
DICHTHEID	1.04 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	BROOKFIELD (Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C) 250 centipoises
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Gevaarlijk. De voorzorgen naleven bij gebruik. Lees het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	8 tot 10 uur, afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheidsgraad
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDPRODUCTEN	Plantaardige olie, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS na 3 uur blootstelling (na 10 dagen droogtijd, volgens NF T 30053). Vermijd ammoniakhoudende producten.

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^{ste} passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2^{de} passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking te vervolledigen.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Productinformatieblad goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in maart 2019. Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt. Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten. Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PIERRE - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com