

Opvullingen
tot 1 cm in één keer

Zonder spleten of
inspringing



In tube, zonder
mengen



Sterke hechting



Op basis van
houtvezels



Geurloos



Alle houtsoorten



Wordt perfect
gekleurd



Eenvoudig
te schuren



Binnen, buiten
indien overdekt



Mastiek hout

Gebruiksklaar



DOEL EN PRESENTATIE

Schrijnwerk, inrichting, meubilair en meubelwerk

- De BLANCHON MASTIEK HOUT is bestemd voor opvullingen en herstellingen van alle houtsoorten.
- Dankzij de formule met hoogwaardige harsen kunt u met de MASTIEK HOUT opvullingen maken zonder inspringing of spleten, tot 1 cm in één keer.
- De MASTIEK HOUT volgt de vervormingen van het hout en hecht het perfect op alle hout, multiplex en fineerhout.
- Na volledige uitharding zeer eenvoudig te schuren, en is bedekbaar in alle afwerkingen: olie, verf, lazuurverf, vernis...
- De MASTIEK HOUT is geurloos en gebruiksklaar.
- Beschikbaar in 5 kleuren: wit hout, heldere eik, rustieke eik, exotisch hout en wit.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oppervlak van het hout moet perfect gereinigd en droog zijn en mag geen sporen vertonen van was, vernis, verf, lazuurverf of andere vette bestanddelen. Afschuren en ontvetten (BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton) indien noodzakelijk.
- Zorgvuldig ontstoffen.
- Indien nodig oude of beschadigde afwerkingen verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Kies de kleurschakering van de MASTIEK HOUT die het dichtst aanleunt bij het op te vullen hout**.
- Vul de te herstellen gedeeltes goed op (tot 1 cm in één keer) en strijk deze snel glad. Voor grotere opvullingen, in verschillende opeenvolgende gangen werken.
- Ongeveer 40 minuten na aanbrenging afschuren voor een perfect oppervlak. Zorgvuldig ontstoffen.
- Na uitharding de gekozen afwerking aanbrengen: parketlak, olie of hardwaxoil, patina, lazuurverf, verf of was.
- Indien nodig beschilderen met BLANCHON HOUTBEITS na het afschuren: de porositeit van de MASTIEK HOUT zorgt ervoor dat de kleur perfect hecht.

**N.B. : Aangezien de absorptie van de kleur door de droge en afgeschuurde kit belangrijk is, wordt het aanbevolen een beginkleur van de MASTIEK HOUT te kiezen die iets lichter is dan die van het op te vullen hout.

- Bij buitengebruik moet de MASTIEK HOUT beschermd worden met een afwerking.
- Na gebruik goed sluiten.
- Aanbeveling: niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 10°C.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Restanten niet in de riolen gieten.

DROOGTIJD EN UITHARDING

In normale gebruiksomstandigheden (temperatuur 20°C, goed verluchte ruimtes):

- Droogtijd "schuurbaar": 40 min.
- Droogtijd "bedekbaar": van 3 tot 16 uur (naargelang de omvang van de herstelling, tot maximum 1 cm).

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

Blanchon

Mastiek hout

TECHNISCHE GEGEVENS	
TOEPASSING	SCHRIJNWERK, INRICHTING, MEUBILAIR EN MEUBELWERK. ALLE OPVULLINGEN, HERSTELLINGEN EN MODELLERINGEN OP HOUT
HARSTYPE	Synthetisch
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie IV, klasse 3
CONSISTENTIE	Dikke soepele pasta
HARDHEID SHORE D	55
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com