

Op basis van hybride polymeren voor massief parket tot 130 mm

Ideaal voor lamelparket tot 260 mm

Zonder isocyaan
Zonder oplosmiddel
Zonder water

Sterke weerstand en goede hechting

Zeer flexibel

In de meeste gevallen zonder primer

EC1+ certificaat

FCBA-NR:
FCBA.IBC.342.371-ChD/
SM-N°2013.492.1060
(massieve eik
130 x 14 mm)

Parketlijm AB 1300



DOEL EN PRESENTATIE

- Eencomponentparketlijm AB 1300, op basis van een polymeerhybrideformule, wordt gebruikt voor het lijmen van massief parket (tot 130 mm breed) of gelamineerd parket tot 260 mm breed.
- Vervlecht (verhardt) in contact met vocht.
- Uitsluitend voor binnengebruik.
- Dankzij zijn chemische samenstelling hecht hij op de meeste vloeren van gebouwen, zoals:
 - Cementvloer
 - Betontegels
 - Anhydriete dekvloer
 - Lichte dekvloer
 - P3-pleisterlaag
 - Tegels⁽¹⁾
- En ook op ruwe en vooraf geveerde parketvloeren van alle courant gebruikte houtsoorten (raadpleeg op voor zeldzame houtsoorten en notelaar).
- Verlijming in moeilijke omgevingen (verwarme vloer, badkamer...).
- Kan zeer goed worden aangebracht met een spatel, goed standvermogen van de lijmrillen voor een optimaal contact met de ondergrond en de lijm.
- Hecht in de meeste gevallen zonder primer.
- Zwakke geur.
- Waterbestendig na uitharding.
- Zeer flexibel en bijgevolg een betere driedimensionale weerstand om de natuurlijke bewegingen van het parket te volgen (krimpen, uitzetten, trillingen).
- Verbetering van het akoestisch comfort.

⁽¹⁾Op gesloten ondergronden (type tegels), vooraf afschuren met korrel 24 of 36. Zorgvuldig ontstoffen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Zie Technische Fiche 51.2
- De ondergrond moet proper, droog en vrij van vet of stof zijn.
- Verwijder lijmresten van parket, vinylvloeren of oud tapijt met het BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' GELVORM.
- Alvorens de lijm te gebruiken, moet hij minstens 24 uur worden bewaard op de plaats waar hij moet worden aangebracht, bij een temperatuur > 12°C.
- Vóór het verlijmen moet het parket in de ruimte worden bewaard, onder voorwaarden zoals bepaald door de leverancier (temperatuur & luchtvochtigheid).
- De relatieve vochtigheid van de betonvloer mag niet meer dan 3% bedragen.
- Bij een anhydriete dekvloer vak de relatieve vochtigheid niet meer dan 0,5% bedragen (0,3% bij vloerverwarming). Afschuren met korrel 24 of 36 en stof verwijderen voor de plaatsing.
- De relatieve vochtigheid van de parketvloeren moet tussen 7 en 11% liggen.
- Vlakke ondergrond: max. 5 mm per 2 m.
- Verwarme vloer: het verwarmingssysteem moet 2 tot 3 weken vóór de verlijming in gebruik zijn. De verwarming moet 48 uur voor de plaatsing worden stilgelegd. Een week na de plaatsing mag ze opnieuw worden aangezet.
- Om de hechting te bevorderen en de cementmelk te verwijderen, kunt u de BLANCHON CEMENTPLOSSER gebruiken (meerdere dagen laten drogen en de vochtigheidsgraad controleren vóór het verlijmen) of afschuren met korrel 24 of 36 en het stof zorgvuldig opzuigen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Niet lijmen op een ondergrond bij een temperatuur lager dan 12°C of bij een relatieve vochtigheid van de ruimte van meer dan 65%.
- De lijm met een gekartelde spatel op de dekvloer aanbrengen. Het parket op de nog verse lijnstrengen plaatsen (maximaal 30 minuten na aanbrenging).
- Nadat de lijm is aangebracht, kunnen de parketstroken gedurende 60 minuten worden aangepast.
- Houd rekening met 5 tot 10 mm speling rond de ruimte.
- Op verwarme vloeren moet de lijm gelijkmatig over de hele oppervlakte worden aangebracht.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC®.
- Na uitharding van de lijm het GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' GELVORM gebruiken of mechanisch verwijderen.
- Bescherm het milieu:
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig VERDUNNER SYNTILAC®; de vloeistof laten verdampen.
 - Restanten in de vuilnisbak werpen. Restanten niet in de riolering lozen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

Blanchon

Parketlijm AB 1300

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Versteltijd: ongeveer 1 uur. Kan variëren van 40 tot 90 minuten, naargelang de temperatuur en de vochtigheid van de ruimte.
- Betreedbaar (beloopbaar) na: 24 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
- Minimumtijd om te schuren of om een afwerkingslaag aan te brengen: 48 uur.
- Op verwarmde vloer: 1 week wachten alvorens de verwarming opnieuw in gebruik te nemen.

VERBRUIK

- Kan variëren naargelang de gebruikte spatel:
- Spatels TKB B11: 800 - 1000 g/m² voor het lijmen van mozaïekparket, gelaagd hout, gelamineerd parket met gangbare breedte.
- [a: 7,90; b: 6,10; c: 5,00].
- Spatel TKB B16: 900 - 1200 g/m² voor het lijmen van massief parket en breed lamelparket. Aanbevolen voor onregelmatige ondergronden (beperkt tot 5 mm per 2 m).
- [a: 11,90; b: 8,10; c: 7,45].[†]

VERPAKKING

- 2 zakken van 6 kg per karton.
- Drielagige zak PP/aluminium/PE.

BEWARING

- 12 maanden in de oorspronkelijke en hermetisch afgesloten verpakking.
- Na opening de zak droog bewaren en zo snel mogelijk gebruiken.
- Bewaartemperatuur tussen 5 en 25°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	VERLIJMEN VAN MASSIEVE PARKETSTROKEN OF LAMELPARKET
CHEMISCHE BASIS	Hybride polymeren
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie IV, klasse 3
DICHTHEID	1,6 tot 1,8 (bij 20°C, volgens NFT T 30020)
VISCOSITEIT	BROOKFIELD (Stang 7, snelheid 5 tpm bij 20°C) 150 tot 200 Pas
HARDHEID	40 (shore A)
HUIDVORMINGSTIJD	60 minuten (kan variëren van 40 tot 90 minuten)
POLYMERISATIESNELHEID	2 mm/24 u (23°C, 50 % RV)
BETREEDBAAR NA	24u
MINIMUMTIJD OM TE SCHUREN	48u
FCBA-ATTEST	FCBA.IBC.342.371-ChD/SM-Nr. 2013.492.1060
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB) voor meer inlichtingen (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
BEWARING	Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com