

Parket en werkvlakken

Dringt diep door



Gebruiksklaar



Stofwerend



Makkelijk aan te brengen in 2 lagen



Mat aspect



Geschikt voor podiumvloeren, winkelgalerijen, musea, openbare gebouwen, enz.



Parketolie



DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON PARKETOLIE is een impregneerhars bestemd voor parket en planken vloeren en kopshout parketvloeren binnenshuis (niet geschikt voor buitengebruik).
- De PARKETOLIE verleent parketvloeren een mooie natuurlijke warmte, dringt door in het oppervlak van het parket en beschermt het tegen stof en vocht.
- Geolied parket is gemakkelijk te vernieuwen. Op druk belopen vloeren is geregeld onderhoud een must (zie. § ONDERHOUD).
- De PARKETOLIE belet niet dat het parket later kan worden afgeschuurd en gelakt.
- De PARKETOLIE is geschikt voor alle Europese houtsoorten en de meeste exotische houtsoorten (voor moeilijk drogend hout, zoals ipé, iroko, enz., zie § AANBRENGEN).
- Mat aanzicht. De PARKETOLIE is verkrijgbaar met in de tinten naturel, geboende eik en zwart.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te behandelen hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en eindafwerking met korrel 100 of 120 (cf. BIJLAGE).
- Eventuele gaten en kieren opvullen met BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit), BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT, BLANCHON HOUTPASTA of BLANCHON HOUTKITS GEURLOOS (in poedervorm of gebruiksklaar) vóór de laatste schuurbeurt (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende technische gegevensfiche (gebruik geen detergerenten of bleekmiddelen). Vetuitslag van exotisch hout verwijderen met de BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of met aceton.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K, BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). Na volledige droging een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST of PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen.
- Houd er bij heldere houtsoorten rekening mee dat de kleur warmer zal worden, wat eigen is aan harsen, en beoordeel de beits in zijn geheel na het aanbrengen van de laag PORIËNVULLER PRÉPLAST of PORIËNVULLER GEURARM (indien nodig een test uitvoeren op een discrete plaats).
- Gebruik geen lazuurverf.
- **Belangrijk: op met PARKETOLIE gebeitst of gekleurd hout (of op voordien gebeitst hout) zal de verkregen houttint veranderen naarmate het hout min of meer druk belopen wordt. Onderhoud het houtwerk zorgvuldig en regelmatig, voor een perfect en duurzaam decoratief en beschermend effect.**

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- ZONDER MENGEN: de PARKETOLIE is klaar voor gebruik en wordt onverdund aangebracht.
- De bus goed schudden voor gebruik.
- Gebruik de onderhoudsolie niet bij een temperatuur onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Een eerste laag PARKETOLIE aanbrengen, met borstel (puur zijden haren), spalter of roller. Zeer regelmatig tijdens het aanbrengen opvegen met een schone katoenen doek (cirkelvormige bewegingen) of een boenmachine met zachte pad (beige of wit) om een mooi egaal uitzicht te verkrijgen: het hout wordt diep doordrongen, zonder dat een te dikke bovenlaag achterblijft.
- Een tweede fijne laag aanbrengen, op dezelfde wijze als de eerste laag.
- Om het boenen te vergemakkelijken, met kleine oppervlakten werken.
- Niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen.
- **Bijzondere gevallen:**
 1. Op exotisch hout of vet hout, indien nodig ontvetten (VERDUNNER SYNTILAC® of aceton) en vervolgens een laag PORIËNVULLER PRÉPLAST of PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen om te voorkomen dat het hout, vanwege zijn natuurlijke eigenschappen, te traag droogt. Vervolgens achtereenvolgens 2 lagen aanbrengen met de verstuiver, en elke laag rechtstreeks en onmiddellijk opboenen m.b.v. een boenmachine met een beige pad.
 2. Op parket met "scheepsdek"-voegen op voorhand een laag PORIËNVULLER PRÉPLAST of PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen om de voegen te "isoleren". Vervolgens te werk gaan zoals hierboven.

Reinigen van het gereedschap

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met VERDUNNER GEURARM BLANCHON.
- Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal). Doeken en pads kunnen ook in water worden bewaard. De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooiden zonder ze in water te hebben gespoeld.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

Blanchon

Parketolie

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 15 tot 30 min. (na het opboenen).
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 6 tot 12 uur in normale omstandigheden.
- Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen.
- Gebruik van de lokalen: 1 tot 4 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.
- Tijdens de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op de geoliede parket leggen. Ontstoffen met een stofzuiger, een bezem of een doek (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken). Geen zware meubels verplaatsen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw geoliede parket (bloempotten goed isoleren).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte houdt stof en kiezels tegen. Uw hout heeft een gezond klimaat nodig: een omgevingstemperatuur van 19-21°C en een relatieve luchtvochtigheid van ong. 50 tot 65% zijn ideaal.

VERBRUIK

- EERSTE BEHANDELING OP GESCHUURD PARKET: ong. 15 tot 25 m² per liter per laag.
- ONDERHOUD: ong. 25 tot 35 m² per liter per laag.

ONDERHOUD

- Het met parketolie behandelde oppervlak moet regelmatig worden afgestoft (bezem of stofzuiger).
- Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met een neutraal detergent (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
- **Belangrijk: 15 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de PARKETOLIE perfect tot in de kern droogt.**
- EEN GOED ONDERHOUDEN GEOLIED PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

Normale reiniging

- Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 50 ml per 5 liter water. BLANCHON LAGOON®, speciale parketreiniger, kan ook worden gebruikt voor het dagelijkse onderhoud.
- Grondig reinigen: reinig met een vochtige bezem met POWERFUL CLEANER, verdund ten belope van 200 ml per 5 L warm water. Spoel met zuiver water met goed uitgewrongen materiaal.
- Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de microvezelbezem, de dweil of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.
- Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk betreden ruimten. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET reinigt het geoliede parket grondig en versterkt de bescherming.

Regelmatig onderhoud

- Verstuif de BLANCHON ONDERHOUDSOLIE of UNIVERSAL MAINTENANCE OIL op het ontstoft en schoon geolied parket en veeg op met een schone en droge katoenen doek tot een matte glans ontstaat. Deze bewerking verloopt gemakkelijker en sneller met een boenmachine met beige pad (als de vloer vuil is, kunt u een rode pad gebruiken om de mechanische reiniging te versterken). Dit geeft een gelijkaardig effect als de spraymethode: het opglanzen gaat sneller en de mechanische reiniging wordt versterkt.
- Betreedbaar: 4 tot 8 uur na het opboenen.
- Frequentie: zodra het geoliede parket zijn matte glans begint te verliezen, doorgaans 1 tot 2 maal per maand.
- Als het parket zeer druk betreden wordt, kan het regelmatig onderhoud met de spraymethode worden aangevuld met een algemene laag PARKETOLIE, gevolgd door een zorgvuldige boenbeurt met de hand of de machine (cf. § RENOVATIE).
- Hoe regelmatig en frequenter het onderhoud, hoe gemakkelijker het wordt.

RENOVATIE

- PLAATSELIJK RENOVEREN: kan worden uitgevoerd op zwaar beschadigde plaatsen (brandplekken van sigaretten, stoten...): ontboenen om de schade te verwijderen, vervolgens opnieuw impregneren. Dit is een van de grootste voordelen van een met PARKETOLIE behandeld parket.
- GRONDIG RENOVEREN: een geolied parket dat niet voldoende frequent werd behandeld in verhouding tot het gebruik ervan, kunt u een algemene schuurbeurt geven met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bijv. korrel 120). Vervolgens een laag pure PARKETOLIE aanbrengen (borstel, spalter, kortharige roller of spraymethode). Opboenen met een boenmachine (beige pad).
- N.B.: U kunt een met PARKETOLIE behandeld parket lakken: de PARKETOLIE wordt volledig verwijderd door het blank schuren van het parket.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	IMPREGNEREN VAN PARKET- EN PLANKENVLOEREN
HARSTYPER	Urethaanoliën
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 2b
DICHTHEID	0,90 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID	40 seconden (CA 3, bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie de overeenkomstige Veiligheidsinformatiebladen (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	6 tot 12 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN	Plantaardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053).

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^o passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2^o passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^o passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com