

P.U-verf in gelvorm  
Speciaal voor  
spellijnen

Hoge thixotropie



Loopt niet onder  
de maskeertape



Geoptimaliseerde  
termijn voor het  
verwijderen van tape



Glijdt niet: gladheid  
getest volgens  
NF EN 13036-4



Zeer goede hechting



Hoge weerstand



Zeer flexibel



# Thixo SPORT® belijningsverf



## DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON THIXO SPORT® BELIJNINGSVERF, speciaal ontwikkeld voor professionele grondbelijners, vormt een echte oplossing voor het "druipprobleem" dat zich vaak voordoet onder maskerende kleefstroken.
- Zijn viscositeit is immers berekend en afgesteld om gemakkelijk aangebracht te worden, terwijl zijn gelstructuur de infiltratie onder de maskeertape belet.
- Met zijn extreme weerstand (polyurethaanhars) kan de THIXO SPORT® BELIJNINGSVERF worden aangebracht op parketlakken\* voor sportzalen
- THIXO SPORT® BELIJNINGSVERF bestaat in 5 kleuren: wit, geel, blauw, rood en zwart.

\*Zie de brochure "De afwerking van sportvloeren" van BLANCHON.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De maskerende kleefstroken ("koetswerk"-type) aanbrengen. Er met een harde rol over gaan zodat ze de vorm van het reliëf van de bekleding aannemen.
- Op parketlakken, de te schilderen delen ontkorrelen met schuurpapier korrel 100. Het stof zorgvuldig opzuigen
- Een vod drenken in BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC en lichtjes de te schilderen ondergrond opwrijven.
- THIXO SPORT® BELIJNINGSVERF aanbrengen zodra de verdamping plaatsvindt.

## GEBRUIK EN AANBRENGEN

### Mengen

- Het is aanbevolen de voorziene volumes niet op te delen: Maak dus een mengeling van een volle kilogram (0,800 + 0,200).
- Open voorzichtig het blik VERHARDER waarbij u het deksel vasthoudt, om morsen te voorkomen.
- HEEL ZORGVULDIG MENGEN EN GOED HOMOGEEN MAKEN. Bewaring van het mengsel: 1 uur.
- NOOIT VERDUNNEN.

### Aanbrengen

- De toepassing gebeurt altijd op het einde, op propere bekledingen, zonder sporen van was, siliconen en vuil. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Op parketlakken of net aangebrachte grondverven minstens 24 uur wachten om de afwerking te doen drogen.
- Voer in geval van twijfel en hechtingstest uit alvorens het product overal aan te brengen.
- Aanbrengen met penseel, borstel of een kleine kortharige rol.
- In de meeste gevallen wordt de THIXO SPORT® BELIJNINGSVERF aangebracht in twee lagen met een kleine rol (noodzakelijk bij de gele en witte verf). De tweede laag moet worden aangebracht binnen de 24 uur (maximum).
- Verwijder de maskeertape na het aanbrengen van elke spelbelijning of binnen een maximumtermijn van 48 uur.

### Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik met VERDUNNER SYNTILAC.
- De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. Restanten niet in de riolering lozen.

## DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Stofdroog: ongeveer 30 minuten.
- Droogtijd (mag eventueel overschilderd worden): 1:30 tot 2:30 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
- Geen 24 uur wachten tussen de lagen.
- Uitverharding: 8 tot 10 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: ongeveer 72 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: de ruimtes mogen 72 uur na de aanbrenging van THIXO SPORT® BELIJNINGSVERF in gebruik genomen worden. Gedurende deze periode moeten er in elk geval maatregelen genomen worden voor de belijningen aangezien er 8 tot 10 dagen verlopen vooraleer alles tot in de kern hard wordt. Niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op de grond leggen tijdens de eerste 10 dagen na de toepassing.

## VERBRUIK

- Tennis .....4 verbindingen van 1 kg wit.
  - Volleybal .....1 verbindingen van 1 kg blauw.
  - Squash .....1 verbindingen van 1 kg rood of zwart.
  - Badminton .....1 verbindingen van 1 kg zwart.
  - Handbal .....5 verbindingen van 1 kg geel.
  - Basketbal .....4 verbindingen van 1 kg rood
- Aanbrengen in 1 of 2 lagen (aanbevolen) afhankelijk van kleur en wijze van aanbrengen. De afmetingen en lijnbreedtes zijn afhankelijk van de normen van elke sport.

**Blanchon**

# Thixo SPORT® belijingsverf

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	VERF VOOR SPELBELIJNINGEN
HARSTYPE	Thixotropisch polyurethaan
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 6d
DICHTHEID	1,75 tot 1,95 volgens kleur (bij 20°C, volgens NFT 30020)
VISCOSITEIT	30.000 tot 40.000 centipoise (volgens kleur) (BROOKFIELD T7-100 tpm bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie de overeenkomstige Veiligheidsinformatiebladen (VIB) (beschikbaar op <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> of op <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
MENGSEL VERF	(Comp. A) 0,8 kg + VERHARDER (Comp. B) 0,2 kg (voorgedoseerde verbindingen)
BRUIKBAARHEIDSDUUR VAN HET MENGSEL	Ongeveer 1 uur bij 20°C
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 45 à 55 mg (schijven CS 10, 1000 t, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	35 cm (boorkop van 400 g) (volgens NFT 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 5H
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUELIJKE PRODUCTEN	Plant aardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053)
BESTENDIGHEID VAN DE KLEUREN TEGEN UV-STRALING	Zeer goed

## BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout en, indien mogelijk, in de richting van het licht.
- Gelijkmatig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1<sup>e</sup> passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2<sup>e</sup> passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3<sup>e</sup> passage: fijne korrel (100 of 120) om zeker te zijn van een mooie afwerking.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in 12 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8<sup>ème</sup> Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)