

SPECIAAL VOOR SPORTZALEN

Biobased formule
getest volgens de
norm NF EN 16640

Hoge slijtweerstand
en grote weerstand
tegen zwarte strepen
van schoenen

Antislip : getest
door LABOSPORT

Aanbrengen in
3-lagensysteem

Kan worden
aangebracht op
PRIM'SEALER
of PORIËNVULLER
GEURARM

Brandklasse C_{fl}S1**

Sport®



PRODUCTOMSCHRIJVING - EIGENSCHAPPEN

- BLANCHON SPORT® is een watergedragen, biobased tweecomponenten parketlak, op basis van polyurethaanharsen. Bevat 78% natuurlijke, biobased en minerale ingrediënten (niet afkomstig van biologische landbouw), waaronder 20% biobased koolstof gemeten volgens de norm NF EN 16640.
- SPORT® is speciaal ontworpen voor parket in sportzalen:
- Antislip : antislipvermogen getest door LABOSPORT.
- Het éénvormig uitzicht zorgt voor een perfecte presentatie en laat de sportzaal tot zijn recht komen.
- De uitzonderlijke slijtweerstand en de snelle uitharding garanderen een doeltreffende en langdurige bescherming van sport parketvloeren.
- SPORT® is geschikt voor alle courante houtsoorten (raadpleeg ons voor notelaar en zeldzame houtsoorten). Zijn heldere tint beschermt het hout en laat de nerven en de kleur van het hout tot hun recht komen.

**Brandklasse C_{fl}S1 werd verkregen op parket in eik of beuk van 8 mm dik die bevestigd werd aan de ondergrond.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout «blank» schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 80 (cf. BIJLAGE).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende technische gegevensfiche (gebruik geen detergenten of bleekmiddelen).

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ('blank geschuurd' hout) kan gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS. In dit geval, nadat deze gedroogd is, rechtstreeks 3 lagen SPORT® aanbrengen (of BLANCHON PRIM'SEALER of PORIËNVULLER GEURARM gevolgd door 2 lagen SPORT®).
- Het geschuurde parket ('blank geschuurd' hout) kan ook gebeitst worden met BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dit geval, na droging van de beits, een laag BLANCHON PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen om de kleur te fixeren (in dit geval geen PRIM'SEALER gebruiken). Vervolgens 2 lagen SPORT® aanbrengen (lakken in 2 lagen met 1 laag SPORT® op 1 laag poriënvuller is te vermijden).
- In ieder geval nooit tussenschuren.
- Gebruik geen lazuurverf.

Gebruik van primers

- Een primer kan gebruikt worden als grondlaag: PRIM'SEALER of PORIËNVULLER GEURARM (raadpleeg de technische fiches van deze producten).
- Het gebruik van PRIM'SEALER zorgt ervoor dat het parket eenvoudig en volledig geurloos gelakt wordt. De kleur verkregen met PRIM'SEALER als eerste laag is identiek aan die van SPORT® die rechtstreeks op het hout wordt aangebracht.
- De PORIËNVULLER GEURARM laat toe om snel te werken en bezorgt het hout een lichte verbetering van de oorspronkelijke kleur. PORIËNVULLER GEURARM is onmisbaar om de HOUTVEROUDERAAR te 'blokkeren' (positieve tinten vóór het lakken met SPORT®).

APPLICATIE

Mengen

- Component A krachtig schudden.
- PARKETLAK SPORT® (Comp. A) en de VERHARDER AQUA PRO (Comp. B) mengen op het ogenblik van gebruik. Dosis Comp. B Verharder : 1 deel per 9 delen Comp. A Parketlak Sport (in volume).
- Onmiddellijk en zeer zorgvuldig mengen gedurende 2 à 3 minuten. Het mengsel moet binnen de 90 minuten gebruikt worden.
- Verdunnen is niet nodig.

Blanchon

Aanbrengen

- Niet lakken bij een temperatuur lager dan 12°C en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- SPORT® egaal en gelijkmatig aanbrengen in 3 volle lagen direct op het hout of in 2 lagen op de gekozen primer (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND). De licht 'melkachtige' schijn van de vloeibare parketlak verdwijnt na enkele ogenblikken tijdens het drogen. N.B.: Met PORIËNVULLER GEURARM gaat het schuren gemakkelijker.
- Na het drogen van de eerste laag, lichtjes tussenschuren met een boenmachine (korrel 120) en ontstoffen.
- Tussenschuren is noodzakelijk als men langer dan 24 uur wacht tussen twee lagen:
- N.B.: de markeringslijnen worden minstens 24 uur na de laatste laag met SPORT® aangebracht met de BLANCHON THIXOTROPISCHE BELIJNINGSVERF SPORT® (cf. de technische fiche van dit product).

Reinigen van het gereedschap

- Na gebruik onmiddellijk met water reinigen. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; laat dit water verdampen.
 - Materiaal daarna in de vuilnisbak gooien.
 - Na gebruik de verpakking goed sluiten.
 - Restanten niet in de riolering gooien.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd 'stofvrij': 45 minuten in normale omstandigheden.
- Droogtijd 'schuurbaar/overschilderbaar': 3 uur in normale omstandigheden.
- Geen 24 uur wachten tussen de lagen.
- Volledige uitharding: 7 tot 10 dagen.
- Licht beloopbaar: Ongeveer 24 uur in normale omstandigheden.
- In gebruikname: neem de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakt parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of borstel (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken).
- Daarna: passende bescherming aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- 10 m² per liter per laag.

HOUDBAARHEID

- SPORT® (Comp. A): vorstvrij bewaren.
- VERHARDER AQUA PRO (Comp. B): bestand tegen vorst.
- De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. Het is raadzaam om de hals van de bus Verharder af te vegen, om te voorkomen dat het product de dop doet vastkleven.

ONDERHOUD

- SPORT® vergemakkelijkt het onderhoud van alle soorten parket.
- Regelmatig ontstoffen met een stofzuiger of borstel.
- Af en toe reinigen met goed uitgewrongen dweil. Plaatselijke vlekken zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®, de BLANCHON LISABRILTM CLEANER of een neutraal detergent (in een concentratie voor normaal gebruik).
- Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat SPORT® perfect tot in de kern droogt.
- TE VERMIJDEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz., alle materialen en producten die het opp. glad of glanzend kunnen maken.
- Druk belopen parket gelakt met SPORT® regelmatig onderhouden met de BLANCHON LISABRILTM CLEANER (cf. de technische fiches van dit product). De frequentie van dit onderhoud hangt af van de intensiteit van gebruik. In geval van onderhoud door metallisatie, contacteer onze Technische Dienst.

RENOVATIE

■ Bij renovaties met SPORT®, moeten oude vernislagen eerst blank geschuurd worden (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND).

TECHNISCHE GEGEVENS	
TOEPASSING	PARKETLAK VOOR SPORTZALEN
HARSTYPE	Comp. A: polyurethaan watergedragen Comp. B: polyurethanen oplosbaar
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 6a2
DICHTHEID	1,03 (bij 20 °C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	Comp. A: 150 tot 200 centipoise naargelang aspect (BROOKFIELD) Comp. B: 150 centipoise (BROOKFIELD)
WETTELIJKE INFORMATIE	Zie Veiligheidsfiches (beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com). Comp. B: Gevaarlijk. Alle voorzorgen bij gebruik naleven.
MENGVERHOUDING	9 volumes SPORT® Comp. A + 1 volume SPORT® Comp. B
SCHUURBAAR	3 uur afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK	Niet aanbrengen onder 12°C. Buiten bereik van kinderen bewaren
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 20 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	> 50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDPRODUCTEN	Globale score 53/60 volgens de norm NF EN 13442. Olijfolie, alcohol 45°, water, koffie, thee, wijn, wasmiddel: Niets te melden na 24 uur blootstelling (na 10 dagen drogen).

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN EEN SPORTPARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine in de richting van het licht en het hout gebruiken.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^e bewerking : grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2^e bewerking : halfgrobe korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e bewerking : fijne korrel (80) als afwerking.
- De randen van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- Het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in april 2025.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen op dit productinformatieblad worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Dit productinformatieblad annuleert en vervangt alle vorige versies.