

Voor parket,
meubelen, houtwerk
en werkvlakken

Geurloos



Ideaal voor grote
binnenoppervlakken



Kan onmiddellijk
gepolijst worden
voor een perfecte
eenvormigheid



Gemakkelijke
bijschildering
en bijwerking



Voor binnengebruik



Houtbeits vóór het lakken of vernissen



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON HOUTBEITS is een geurloze waterverdunbare eencomponent aqua-polyurethaanbeits.
- Het zeer grote aanbrengingsgemak maakt het ideaal voor grote oppervlakken, in het bijzonder voor parket.
- De HOUTBEITS kan binnenshuis worden gebruikt op alle parket, houtwerk, meubelen en lambriseringen van elke houtsoort (raadpleeg ons voor zeldzame houtsoorten).
- De HOUTBEITS laat alle gewenste decoraties toe en is verkrijgbaar in 9 houttinten: heldere eik, middeneik, donkere eik, rustieke eik, mahonie, notelaar, kerselaar, wengé en teak, en in 5 kleuren: wit, zwart, vlasgrijs, asgrauw en oude eik.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De HOUTBEITS wordt aangebracht op schoon hout, vrij van was-, vernis-, lak- en verfsporen, enz.
- Het parket gladpolijsten (cf. BIJLAGE).
- Indien er ruimte tussen de voegen zit, vooraf BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbrengen om oververven te vermijden (raadpleeg de Technische Fiche van dit product).
- Het nieuwe houtwerk zorgvuldig ontkorrelen om een zo glad mogelijk oppervlak te verkrijgen.
- Oud houtwerk afbijten (BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM) of schuren.
- Geen staalwol gebruiken (gevaar voor corrosievlekken).

GEbruik EN AANBRENGEN

- Goed schudden voor gebruik.
- Egaal aanbrengen met borstel, spalter, rol (korte haren) of katoenen vod door te werken in de richting van het hout en de beits te "trekken". Wanneer u het werk herneemt, bewerkt u de boven elkaar liggende lagen beits met een niet "opnieuw beladen" materiaal zonder te veel nadruk (maximale hernemingstijd: 5 tot 10 minuten).
- Naarmate het werk vordert, het hele oppervlak met een niet-pluizende katoenen doek pluist opnemen (zie § Grote oppervlakken). Deze methode geeft een perfect homogeen resultaat.
- HOUTBEITS kan aangebracht worden onder de vorm waarop het geleverd is of kan met water verdund worden om minder uitgesproken schakeringen te verkrijgen. Bij verstuiving moet de vorming van nevel vermeden worden.
- N.B. : Na droging kunnen er altijd plaatselijke verbeteringen uitgevoerd worden om een tekort of teveel te effenen met een doek waarop een beetje beits zit of gewoonweg met een vochtige doek.
- Behalve de 3 grijs-tinten (vlasgrijs, asgrauw, oude eik), waarvan de specifieke kleuren niet kunnen worden veranderd, zijn alle mengingen mogelijk, zodat u een oneindig gamma pastelkleuren kan maken door eenvoudigweg een felle kleur aan het wit toe te voegen.
- Voor pastelkleuren worden de volgende verhoudingen aanbevolen: van 100 delen wit + 1 deel felle kleur (voor heldere pastelkleuren) tot 100 delen wit + 10 delen felle kleur (voor uitgesproken pastelkleuren).
- Vooraf testen op een weinig zichtbare plaats bij delicaat of breekbaar finier.
- **Belangrijk: de tint van de HOUTBEITS kan variëren na bedekking door de poriënvuller of gekozen afwerking. Het is erg belangrijk om vooraf een test te doen om het eindresultaat te beoordelen.**
- Bedekken met de gewenste afwerking na 8 uur droging: BLANCHON lak, vernis, olie of was. Bij een AQUA-afwerking een laag BLANCHON PRÉPLAST® PORIËNVULLER of BLANCHON PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen om het uitzicht van de HOUTBEITS te fixeren.

Grote oppervlakken (parket)

- Voor de grote oppervlakken moet er een boenmachine gebruikt worden die voorzien is van een witte of beige pad. De HOUTBEITS met de borstel of de rol aanbrengen en effenen met de boenmachine (als de kleur droog is, lichtjes verdunnen met een verstuiver vol water of HOUTBEITS).
- **Belangrijk: De met HOUTBEITS doordrenkte pad niet op het gebeitste parket laten rondslingeren om elk kleurverschil te vermijden.**
- In ieder geval ontkorrelen vóór laatste laklaag. De tint of de eerst aangebrachte laag (poriënvuller of afwerking) ontkorrelen kan kleurverschillen veroorzaken.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Restanten niet in de riolen gieten.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

Blanchon

Houtbeits

DROOGTIJD EN OVERSCHILDERBAARHEID

In normale gebruiksomstandigheden:

- Droogtijd "stofvrij": 15 tot 30 minuten.
- Droogtijd "bedekbaar": minimaal 8 uur.
- Geen metalen voorwerpen (gereedschap) in contact laten komen met het gebeitste hout tijdens het drogen.

VERBRUIK

- Verbruik bij benadering: 15 m² per liter per laag, naargelang de houtsoort en de gewenste kleurschakering.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	LAKBARE HOUTBEITS
HARSTYPE	Aqua-polyurethaan in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	Ongeveer 30 seconden, naargelang de tinten (CA 2,5 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com) Gevaarlijk.
ZONDER MENGEN	Eencomponentproduct
BEDEKBAAR	Minimaal 8 uur in normale omstandigheden

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijkmatig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^e passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e passage: fijne korrel (80 of 100) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (120 of 150) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com

Blanchon