

Technische
innovatie hechting
op alle houtsoorten




Perfekte hechting
op alle verticaal
buitenhoutwerk:
den, lariks, douglas,
red cedar...

Hoge weerstand
tegen uv-stralen
en weersinvloeden

Druipt niet

Voor buitengebruik

Geurloos

DUURZAAMHEID	
8 /10 	
HECHTING OP ALLE HOUT	GEBRUIKS- COMFORT
10 /10 	10 /10 

Lazuurverf TECH-WOOD™



DOEL EN PRESENTATIE

- De unieke formule van de lasuurverf TECH-WOOD™ garandeert een perfecte hechting op alle verticaal buitenhoutwerk: exotisch hout, harshoudend of zacht hout, met inbegrip van nauwelijks of niet impregneerbare houtsoorten zoals lariks, douglas, red cedar, eik... en thermisch behandelde en tot in de kern behandelde houtsoorten.
- Betere hechting dankzij een betere impregnatie van het hout en een grote soepelheid van de beschermende film.
- Hoge concentratie van pigmenten en anti-uv-stoffen om een langdurige bescherming te verzekeren.
- Uitstekend aan te brengen door de smeùige samenstelling en de perfecte dekking. De lasuurverf TECH-WOOD™ beschermt, verfraait en egaliseert het hout: luiken, poorten, palissades, wandbekleding...
- Verkrijgbaar in 9 natuurlijke en trendy tinten met een mooie satijnglans: kleurloos, heldere eik, vergulde eik, donkere eik, rustieke eik, mahoniebruin, wit, vergrijsd hout.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het hout moet gezond, schoon en droog zijn, zonder resten van oude lak, verf, olie of andere vette stoffen (afschuren of afbijten indien nodig met GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' GELVORM) of hars (exotisch of harshoudend hout ontvetten met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of met aceton). Het hout opschuren met schuurpapier (korrel 80) voor een optimale hechting.
- Indien nodig ontgrijzen met behulp van BLANCHON HOUT ONTGRIJZER en daarna ontkorrelen met schuurpapier.
- Verontreinigd hout: afkrabben, schoonmaken en vervolgens behandelen met een geschikt behandelingsproduct.
- Nieuw hout: ontkorrelen met een schuurkorrel 80 voor een ideale opening van de poriën, reinigen en vervolgens behandelen met een aangepast product (een niet-vet, waterverdundbaar insecten- en schimmeldodend middel).
- Scherpe hoeken van meubels lichtjes afronden voor een perfecte dekking van het hout met de lasuurverf. Het aanbrengen van een onderlaag (uitgezonderd BLANCHON XYLOPRIM®) wordt afgeraden.
- Gebruik op reeds gelazuurde houtsoorten is mogelijk als de drager gezond en homogeen is. Het volledige oppervlak zorgvuldig ontkorrelen zonder polijsten (schuurkorrel 80 - 100). Als de te renoveren beits beschadigd is, moet u schuren tot op het ruwe hout.
- In ieder geval zorgvuldig de oppervlakken afstoffen alvorens het product aan te brengen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De TECH-WOOD™ lasuurverf hoeft niet verdund te worden, goed schudden voor gebruik; daarna enkele minuten laten rusten zodat het opnieuw een smeùige consistentie heeft. Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85%.
- Niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid of buiten als de weersomstandigheden de eerstvolgende 12 uur kunnen verslechteren. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Aanbrengen met kwast of penseel of pistool in 3 "goed gevulde" lagen in de richting van de houtvezels: het lasuur verspreidt zich snel (bij aanbrengen met de roller, de laag onmiddellijk gladstrijken, in de richting van de houtvezels, met een droge spalter). Lichtjes opschuren tussen de lagen (korrel 100 - 120), vervolgens ontstoffen om kleine oneffenheden in het hout te verwijderen; zo ontstaat het mooiste uitzicht. Geen staalwol gebruiken.
- Normale renovatie: 1 laag volstaat op oude lazurlagen (na ontkorrelen en ontstoffen).
- Laattijdige renovatie: beschadigde oppervlakken opschuren, ontstoffen en vervolgens 2 lagen aanbrengen.
- **Belangrijk: volgens de norm NF T34-202 mag, op buitenhoutwerk, de tint "kleurloos" niet alleen worden gebruikt, maar moet hij worden gebruikt in combinatie met 2 lagen gekleurde TECH-WOOD™ lasuurverf.**
- BLANCHON heeft op basis van verschillende praktijk- en laboratoriumtests 3 prestatie-indexen op een schaal van 1 tot 10 gedefinieerd:

Duurzaamheid: bestand tegen slechte weersomstandigheden en uv-stralen: op een reeks uiteenlopende houtsoorten. Perfekte hechting op alle houtsorter

Gebruikscomfort: viscositeit, aanbrenggemak, hernemingstijd.

- **ONDERGROND:** NIEUW HOUT, aanbrengen in 3 lagen, volgens de bovenstaande gebruiksaanwijzingen.

OUDE OF TE RENOVEREN HOUT: gezond, schoon, droog en niet vet. Aanbrengen volgens de bovenstaande gebruiksaanwijzingen.

- **BLOOTSTELLING:** enkel op verticaal houtwerk. Bij blootstelling op het zuiden of het westen zijn 3 lagen vereist.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Informeer bij de plaatselijke overheid naar de wijze van verwijdering en inzameling
 - Restanten niet in de riolering lozen.

Blanchon

Lazuurverf TECH-WOOD™

DROOGTIJD

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 1 uur.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar" (tussen lagen): 3 uur in normale omstandigheden.
- Droogtijd "tot in de kern": 24 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK

- 12 tot 14 m² per liter per laag, naargelang de houtsoort.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	LAZUURVERF HECHTING OP ALLE HOUTSOORTEN, HEEL HOGE PRESTATIES VOOR DE BESCHERMING EN DE DECORATIE VAN BUITENHOUT
HARSTYPES	Polyurethaan-acryl in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,01
VISCOSITEIT	800 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het Veiligheidsinformatieblad (VIB) voor meer inlichtingen [beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com]

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com