

Altijd kleurechte
opvulling

Parket en houtwerk



Droogt zeer snel



Na 15 minuten⁽¹⁾
bedekbaar met alle
houtafwerkingen



Aanbrengen
met de spatel



Voor binnengebruik



⁽¹⁾Voor voegen van 1 mm

Voegenkit voor Hout Met schuurstof



DOEL EN PRESENTATIE

- Harsbindmiddel speciaal ontwikkeld voor het ter plaatse dichten van voegen, barsten en spleetjes (tot 2 mm) en gaten (tot 3 mm, in opeenvolgende lagen) in gelijmde houten vloeren (na het leggen), meubels of houtwerk.
- BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT wordt aanbevolen voor het algemeen dichten van gelijmd parket (in het bijzonder hoogkantparket). Niet gebruiken op parket op vloerribben.
- De VOEGENKIT VOOR HOUT is een product met snelle droging en uitharding.
- De VOEGENKIT VOOR HOUT wordt gemengd met het zaagsel van de tweede schuurbeurt om een onzichtbare herstelling te verkrijgen die overeenkomt met het originele uitzicht van het hout.
- De hechting is bijzonder goed op bijna alle houtsoorten (raadpleeg ons voor zeldzame exotische houtsoorten).
- Natuurlijk uitzicht.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Enkel gebruiken op geschuurd gelijmd parket, plankenvloeren, buitenhoutwerk of meubilair (cf. BIJLAGE), vrij van sporen van reinigingsmiddelen (gebruik geen was- of bleekmiddelen), vet, was, boenwas, polish of olie. Dan is de hechting van VOEGENKIT VOOR HOUT perfect.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad < 10%; raadpleeg de geldende Technische Fiche.
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- VOEGENKIT VOOR HOUT altijd aanbrengen vóór de laatste schuurbeurt.
- De bus goed schudden voor gebruik.
- Niet op parket aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85%. Niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Zorgvuldig mengen met het fijne zaagmeel van de tweede schuurbeurt tot de gewenste dichtheid; de verhoudingen voor het mengsel aanpassen aan de grootte van het op te vullen gat :
 - vloeibaar bindmiddel, bevat 20% zaagmeel,
 - dik bindmiddel, kan tot 50% zaagmeel bevatten (maximale dosis: het is belangrijk om de verhouding van 1 op 1 in volume niet te overschrijden)
- Het mengsel moet zo snel mogelijk worden gebruikt, binnen 10 minuten.
- N.B. : het is belangrijk om, vóór het aanbrengen, te controleren of de fijnheid van het gebruikte zaagmeel en het percentage ervan in verhouding staan tot de uit te voeren opvulling: te veel zaagmeel maakt de VOEGENKIT VOOR HOUT brokkelig.
- Aanbrengen met een effen, niet gekartelde spatel.
- Grotere gaten, spleten en kieren worden in verschillende opeenvolgende lagen opgevuld (waarbij elke "laag" tot in de kern gedroogd moet zijn alvorens de volgende kan worden aangebracht).
- Vervolgens voor de laatste keer schuren en voorzichtig ontstoffen om de oneffenheden van het hout te verwijderen.
- Daarna kan op het klaargemaakte hout het gekozen BLANCHON-afwerkingsproduct worden aangebracht: parketlak, vernis, was of boenwas, olie.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC®.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD

- In normale gebruiksomstandigheden (temperatuur 20°C, goed verluchte ruimtes).
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 15 minuten voor voegen van 1 mm in normale omstandigheden.

VERBRUIK

- 20 m² per liter per laag (gemiddeld).

Blanchon

Voegenkit voor Hout

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	BINDMIDDEL VOOR HET OPVULLEN
HARSTYPE	Synthetisch
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 5a
DICHTHEID	0,835 (bij 20°C, volgens N F T 30020)
VISCOSITEIT	650 centipoise (BROOKFIELD)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
MENGEN	Met zaagmeel van de tweede schuurbeurt
BRUIKBAARHEIDSDUUR VAN HET MENGSEL	Zeer snel gebruiken (snelle verdamping van de oplosmiddelen)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	15 minuten voor voegen van 1 mm in normale omstandigheden

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijkmatig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^e passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^e passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com