

EENCOMPONENT
ZUIVERE
POLYURETHAAN: Hoge
Weerstand

Versterkt vullend
vermogen



Geurloos



Parketvloeren, planken,
trappen, alle
houtsoorten



Behoudt de natuurlijke
kleur van het hout



Glijdt niet: gladheid
getest volgens
NF EN 13036-4



Snelle
heringebruikname van
de lokalen

Océanic® Parketlak



DOEL EN PRESENTATIE

- De eencomponent- en zuivere polyurethaanparketlak BLANCHON OCÉANIC® PARKETLAK biedt een duurzame bescherming van parketvloeren tegen chemische en mechanische agressies en laat het hout zijn natuurlijke kleur behouden. De technische prestaties en formulering voldoen aan de strengste milieueisen.
- Kleurt het hout niet, en doet de nervenstructuur beter uitkomen.
- Verbeterd dekkend vermogen.
- Hij versiert en beschermt parketten van alle houtsoorten (raadpleeg ons voor zeldzame exotische houtsoorten).
- Verkrijgbaar in 5 tinten: Glanzend, Satijn, Natuurlijke boenwas, Geboende Eik, Ruw hout (om het originele uitzicht van helder hout of geschuurd hout te bewaren).
- De milieufiche van de OCÉANIC® PARKETLAK werd op de website www.declaration-environnementale.gouv.fr geplaatst en kan worden geraadpleegd op onze website www.blanchon.com.

- OCÉANIC® enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en verwijderen van was worden afgeraden; cf. BIJLAGE op pagina 2 voor de details over het polieren van parket), op geschuurd en stofvrij, proper en droog parket, vrij van sporen van reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke oliën).
- Het parket moet perfect droog en schoon zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende Technische Fiche (gebruik geen wasmiddel, verhelderende of bleekmiddelen of parketreiniger).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling'. Raadpleeg de Technische Fiche van dit product.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval na droging van het verfproduct een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® aanbrengen om de kleur te fixeren.
- In ieder geval de beits niet ontkorrelen. Het is aanbevolen om het parket pas te ontkorrelen vóór het aanbrengen van de laatste laag OCÉANIC® nadat de vorige laag volledig is gedroogd (ongeveer 2 uur). Zorgvuldig ontstoffen vooraleer de afwerkingslaag OCÉANIC® aan te brengen.
- Gebruik geen lazurverf.

Poriënvuller vóór lakken

- Door als eerste laag BLANCHON PORIËNVULLER te gebruiken, kan deze snel door 2 lagen OCÉANIC® bedekt worden (tijdswinst).
- De AQUA PORIËNVULLER zorgt ervoor dat het parket met een perfect gebruikscomfort volledig geurloos gelakt wordt.
- De PORIËNVULLER PRÉPLAST® is ook bijzonder aanbevolen voor eerder geboend of in boenwas gezet of geolied parket of op gebeitst parket. Zijn gebruik zorgt ervoor dat de originele houtkleur aan warmte wint.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- ZONDER MINGEN: EEN COMPONENT. Geen verdunning nodig onder normale omstandigheden.
- Goed schudden voor gebruik.
- Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Aanbrengen met een roller, een spalter of een borstel (voor randen of kleine oppervlakken) in 3 regelmatige en volle lagen.
- Het is aanbevolen om het oppervlak tussen twee lagen door lichtjes op te schuren (polijsten) met de hand, daarna stofvrij te maken. Geen staalwol gebruiken. Niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen.
- OCÉANIC® droogt zeer snel en zorgt voor een snelle heringebruikname van de ruimten (de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen).

Blanchon

Océanic® - Parketlak

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Vermijd verspilling: schat de hoeveelheid olie die u denkt nodig te hebben.
 - Sluit niet-gebruikte vernis goed af voor hergebruik.
 - Het hergebruik van parketlak kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen.
 - Wring het gereedschap goed uit na gebruik. Goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water. Dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen.
 - Restanten niet in de riolen gieten.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": 30 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 2 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
- Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen in normale omstandigheden.
- Voorzichtig beloopbaar: 10 tot 12 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakte parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD

- OCÉANIC® vergemakkelijkt het onderhoud van alle soorten parket.
- GEWOON ONDERHOUD: regelmatig ontstoffen met stofzuiger (of bezem), indien nodig ook nat vegen (goed uitgewrongen materiaal dat niet druipt). LAGOON® voor dagelijks onderhoud. De CLEANER LISABRIL® ontvet en reinigt alle gelakte parketten grondig. Het behoudt het originele uitzicht.
- **Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat OCÉANIC® perfect tot in de kern droogt.**
- GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz. - alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Druk belopen plaatsen worden het best onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR en de CLEANER LISABRIL® (cf. de Technische Fiches van deze producten).
- Op OCÉANIC® Natuurlijke was en Ruw hout alleen POLISH PROTECTOR MAT, de CLEANER LISABRIL® en LAGOON® gebruiken om de oorspronkelijke tint niet te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	GEBRUIKSKLARE PARKETLAK VOOR PARKET EN HOUTEN VLOEREN
HARSTYPE	Watergedragen polyurethaan
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 6a2
DICHTHEID	1,05 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	150 centipoise (BROOKFIELD T2)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	2 uur in normale omstandigheden
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 30 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijkmatic werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^{ste} passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^{de} passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^{de} passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in 12/2025.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzenuwte in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com

Blanchon