

ÉÉN- OF
TWEECOMPONENT
LANGE POTLIFE

Biobased formule
getest volgens
NF EN 16640

Aanbevolen voor
drukbelopen
parketvloeren

Uitstekende
chemische weerstand

Sneldrogend

Behoudt de
natuurlijke kleur
van het hout

Antislip

Brandklasse C_{fl}S1**



SVP AQUA

Parketlak

ÉÉN- of TWEECOMPONENT



PRODUCTOMSCHRIJVING - EIGENSCHAPPEN

- SVP AQUA is een polyurethaanparketlak met 70% natuurlijke, minerale en biobased ingrediënten (niet afkomstig van biologische landbouw), waaronder 22% biobased koolstof gemeten volgens de norm NF EN 16640.
- Kan direct worden toegepast als gebruiksklare één- of tweecomponenten product met de Verharder SVP AQUA voor verbeterde prestaties.
- Ééncomponent: ideaal voor druk belopen ruimtes (privéwoningen, commerciële gebouwen, enz.).
- Tweecomponent: ideaal voor intensief belopen ruimtes (drukke openbare plaatsen). Dankzij de lange potlife kunt u het mengsel met de verharder tot 24 uur lang bewaren.
- SVP AQUA zorgt voor een uitstekende weerstand tegen krassen, stoten en vlekken.
- Behoudt de natuurlijke kleur van het hout en is verkrijgbaar in verschillende aspecten, afhankelijk van de gewenste afwerking en glansgraad.
- Antislip : getest door Labosport.
- SVP AQUA is toepasbaar op alle houtsoorten en is ook geschikt voor vloerverwarming. Kan ook binnenshuis op beton worden aangebracht.

**Brandklasse C_{fl}S1 verkregen op parket in eik of beuk van 8 mm dik bevestigd aan de drager.

VOORBEREIDING VAN HET HOUT

- Het oude of nieuwe parket vlak schuren : het te lakken hout 'blank' schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120.
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn; de vochtigheid moet minder dan 10% zijn; raadpleeg de geldende technische fiche (gebruik geen detergents of bleekmiddelen).
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een 'kleurechte' opvulling (raadpleeg de technische fiche van dit product).

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen - kleuren

- Het geschuurde parket ('blank geschuurd' hout) kan gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS. Breng in dit geval na droging SVP AQUA direct in 3 lagen aan of 1 laag BLANCHON AQUA PORIËNVULLER of BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® gevolgd door 2 lagen SVP AQUA.
- Bij gebruik van de BLANCHON HOUTVEROUDERAAR moet deze geblokkeerd worden met de BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® (in dit geval geen BLANCHON AQUA PORIËNVULLER gebruiken). Breng vervolgens SVP AQUA aan.
- In ieder geval nooit tussenschuren.
- Gebruik geen lazuurverf.

Poriënvuller vóór het lakken

- Door als eerste laag BLANCHON poriënvuller te gebruiken, kan deze snel door 2 lagen SVP AQUA afgewerkt te worden (tijdwinst).

APPLICATIE

Mengen bij gebruik als tweecomponentenproduct

- De Parketlak SVP AQUA goed schudden, in een recipiënt gieten en mengen met VERHARDER SVP AQUA: 1 deel verharder per 10 delen parketlak (in volume). Na toevoeging van de verharder meteen zorgvuldig mengen gedurende 2 minuten. Het mengsel kan 24 uur gebruikt worden.
BELANGRIJK: zelfs als het mengsel nog vloeibaar en toepasbaar is, mag het product niet meer gebruikt worden na 24 uur.
- De 2 componenten van de lak zijn specifiek en kunnen niet met andere producten vermengd worden.

Blanchon

SVP AQUA

Aanbrengen op hout

- Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende technische fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- Aanbrengen in 3 lagen met een rol (middellange haren 10 mm) in regelmatige en dikke lagen. Kan ook aangebracht worden in 2 lagen op een primer naar keuze (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND).
- Tussenschuren is noodzakelijk tussen de tweede en de derde laag of als men langer dan 48 uur wacht tussen 2 lagen. Om het onderhoud te vergemakkelijken kan men na het drogen van de eerste laag licht schuren met een boenmachine (fijne korrel), waardoor verontreiniging wordt beperkt.

Voorbereiding van de ondergrond en aanbrengen op beton

- SVP AQUA is zeer eenvoudig te gebruiken en beschermt langdurig tegen vlekken, stof en vocht. De behandelde oppervlakken zijn makkelijk te onderhouden, zelfs bij intensief gebruik.
- Oppervlaktes in beton (niet geschikt voor oppervlakken waar water in komt: gootstenen, douches, lavabo's, badkuipen, enz.) proper en vrij van andere afwerkingslagen (boenwas, olie, vernis, enz.) en zonder sporen van cement. De porositeit van het materiaal controleren, dit is nodig voor een goede hechting: de inhoud van een lepel water, die op het propere beton wordt gegoten, moet binnen de 30 seconden indringen. De test op verschillende plaatsen uitvoeren. Zorgvuldig ontstoffen (stofzuiger) en inwrijven met een natte doek. Laten drogen.
- Niet aanbrengen wanneer de temperatuur van de ondergrond lager dan 12°C is of als de vochtigheidsgraad ervan meer dan 5% bedraagt (gebruik van een hygrometer is aangeraden). De relatieve vochtigheid van de ruimte mag niet meer dan 85% bedragen. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- Het is essentieel om SVP AQUA als tweecomponentenproduct te gebruiken, d.w.z. door de Parketlak te mengen met VERHARDER SVP AQUA in de aanbevolen verhoudingen.
- Aanbrengen in de richting van het licht met een kortharige rol (borstel of spalter voor de randen van de kamer). De aangebrachte laag moet fijn zijn, ong. 1 liter per laag voor 12 m². Egaal aanbrengen om geen overlappingsen of rolmerken te veroorzaken.
- SVP AQUA wordt doorgaans aangebracht in 2 lagen, met een wachttijd tussen beide lagen van 3 uur in normale omstandigheden.

Reinigen van het gereedschap

- Na gebruik onmiddellijk met water reinigen.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Potlife met verharder: maximaal 24 uur.
- Droogtijd 'stofvrij': 45 minuten in normale omstandigheden.
- Droogtijd 'schuurbaar/overschilderbaar': 3 uur in normale omstandigheden. Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
- Volledige uitharding: 5 dagen als ééncomponent, 7 tot 10 dagen als tweecomponent.
- Licht beloopbaar: ongeveer 12 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: neem de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen. Niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakte parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of borstel (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken).
- Daarna: passende bescherming aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- Op parket: 10 m² per liter per laag.
- Op beton: 12 m² per liter per laag.

HOUDBAARHEID

- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Boven het vriespunt bewaren.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Regelmatig ontstoffen met een stofzuiger of borstel.
- Af en toe reinigen met goed uitgewrongen dweil. Plaatselijke vlekken zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®, BLANCHON LISABRIL® CLEANER of een neutraal detergent (in een concentratie voor normaal gebruik).
- BELANGRIJK: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de parketlak perfect tot in de kern droogt.
- TE VERMIJDEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz., dat wil zeggen alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Druk belopen parket behandeld met SVP AQUA onderhouden met BLANCHON POLISH PROTECTOR en LISABRIL® CLEANER (cf. de technische fiches van deze producten). De frequentie van dit onderhoud hangt af van de intensiteit van het gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS	
TOEPASSING	ÉÉN- OF TWEECOMPONENTEN PARKETLAK VOOR DRUK BELOPEN RUIMTES
HARSTYPE	Comp. A: polyurethaan watergedragen Comp. B: polycarbodiimide watergedragen
AFNOR-CLASSIFICATIE	Comp. A: Familie 1, klasse 7b2 Comp. B: Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,03 voor component A en 1,0 voor component B (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	Comp. A: 160 centipoise (BROOKFIELD) Comp. B: 60 centipoise (BROOKFIELD)
WETTELIJKE INFORMATIE	Zie Veiligheidsfiches (beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com).
MENGVERHOUDING	10 volumes Comp. A + 1 volume Comp. B
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: eencomponent 25 mg / tweecomponent 20 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H
CHEMISCHE WEERSTAND	Globale score 45/55 als eencomponent en 50/55 als tweecomponent volgens de norm NF EN 13442. Olijfolie, alcohol 45°, water, koffie, thee, wijn, inkt, wasmiddel: Niets te melden na 24 uur blootstelling (na 10 dagen drogen).

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine in de richting van het licht en het hout gebruiken.
- Gelijkmatic werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^e bewerking: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2^e bewerking: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^e bewerking: fijne korrel (100 of 120) als afwerking.
- De randen van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- Het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in april 2025.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen op dit productinformatieblad worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Dit productinformatieblad annuleert en vervangt alle vorige versies.