

Op basis van hybride polymeren voor plinten, treden en tegentreden, dorpelstrips en parket

Massief parket tot 130 mm, lamelparket tot 260 mm

Zonder isocyaan  
Zonder oplosmiddel  
Zonder water

Sterke weerstand en uitstekende hechting

Zeer goede verticale verlijming

Snelle hechting

Hoge tack

In de meeste gevallen zonder primer

# Lijm in strengen



## DOEL EN PRESENTATIE

- Eencomponentlijm op basis van een polymeerhybrideformule, wordt gebruikt voor het lijmen van:
  - Plinten,
  - Dorpelstrips,
  - Houten treden en tegentreden op beton,
  - Parket dat in strengen wordt geplaatst (breed massief parket tot 130 mm).
- Snelle uitharding en hechting.
- Vervlecht (verhardt) in contact met vocht.
- Dankzij zijn chemische samenstelling hecht hij op de meeste vloeren van gebouwen, zoals:
  - Cementvloer
  - Betontegels
  - Anhydriete dekvloer
  - Lichte dekvloer
  - P3-pleisterlaag
  - En ook op alle courant gebruikte houtsoorten (raadpleeg ons voor zeldzame houtsoorten en notelaar).
- Uitsluitend voor binnengebruik, afgeraden voor verwarmde vloeren.
- Zeer goede extrudeerbaarheid, zodat het gemakkelijk kan worden aangebracht met een pistool.
- Hoge tack voor een zeer goede kruipweerstand voor een optimale verlijming op een verticale ondergrond.
- Hecht in de meeste gevallen zonder primer.
- Zwakke geur.
- Waterbestendig na uitharding.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Zie Technische Fiche 51.2.
- De ondergrond moet proper, droog en vrij van vet of stof zijn.
- Verwijder lijmresten van parket, vinylvloeren of oud tapijt met het BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' GELVORM.
- Alvorens de lijm te gebruiken, moet hij minstens 24 uur worden bewaard op de plaats waar hij moet worden aangebracht, bij een temperatuur > 12°C.
- Vóór het verlijmen moet de houten drager in de ruimte worden bewaard, onder de voorwaarden zoals bepaald door de leverancier (temperatuur & luchtvochtigheid).
- Bij een vlakverlijming mag de relatieve vochtigheid van de betondekvloer niet meer dan 3% en van een anhydriete dekvloer niet meer dan 0,5% bedragen.
- De relatieve vochtigheid van de parketvloeren moet tussen 7 en 11% liggen.
- Vlakke ondergrond: max. 5 mm per 2 m.
- Om de hechting te bevorderen en de cementmelk te verwijderen, kunt u de BLANCHON CEMENTPLOSSER gebruiken (meerdere dagen laten drogen en de vochtigheidsgraad controleren vóór het verlijmen) of afschuren met korrel 24 of 36 en het stof zorgvuldig opzuigen.

## GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Niet lijmen op een ondergrond bij een temperatuur lager dan 12°C of bij een relatieve vochtigheid van de ruimte van meer dan 65%.
- De tuit schuin afsnijden voor een beter contact met de ondergrond.
- Het uiteinde van de zak afknippen met een cutter of schaar.
- De zak in het pistool plaatsen.
- De tuit plaatsen en het pistool sluiten met de verbindingsring.

### Parket lijmen in strengen

- De lijm met een manueel pistool op de betondekvloer aanbrengen. Het parket op de nog verse lijnstrengen plaatsen (maximaal 20 minuten na aanbrenging).
- De lijnstrengen met een diameter van 5 mm en een tussenruimte van 10 cm aanbrengen.
- Nadat de lijm is aangebracht, kunnen de parketstroken gedurende 35 minuten worden aangepast.
- Houd rekening met 5 tot 10 mm speling rond de ruimte.

### Lijmen van andere houten ondergronden

- Lijmen op verticale en horizontale steunen mogelijk (plinten, treden, tegentreden, drempels...)
- De lijm met een manueel pistool op houten ondergrond aanbrengen.
- Het houten stuk op de te lijmen ondergrond plaatsen (maximaal 20 minuten na het plaatsen) door eenvoudig aandrukken.

**Blanchon**

# Lijm in strengen

## Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC®.
- Na uitharding van de lijm het GEBOUW AFBIJTMIDDEEL 10' GELVORM gebruiken of mechanisch verwijderen.
- Bescherm het milieu:
  - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig VERDUNNER SYNTILAC®, de vloeistof laten verdampen.
  - Restanten in de vuilnisbak werpen. Restanten niet in de riolering lozen.
  - Verpakking goed sluiten na gebruik.
  - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

## DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Versteltijd: ongeveer 25 min. Kan variëren van 20 tot 35 minuten, naargelang de temperatuur en de vochtigheid van de ruimte.
- Betreedbaar (beloopbaar) na: 24 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
- Minimumtijd om te schuren of om een afwerkingslaag aan te brengen: 48 uur.

## VERBRUIK

- Kan variëren naargelang de snelheid van aanbrengen en de diameter van de buis.
- Parket lijmen: ongeveer 3 m<sup>2</sup> per zak van 600 ml; lijmstrengen met een diameter van 5 mm en een tussenruimte van 10 cm aanbrengen.
- Lijmen van plinten en andere houten steunen: ongeveer 30 strekkende meter; lijmstrengen met een diameter van 5 mm.

## VERPAKKING

- 12 zakken van 600 ml per karton.
- Drielagige zak PP/aluminium/PE.

## BEWARING

- 12 maanden in de oorspronkelijke en hermetisch afgesloten verpakking.
- Na opening de zak droog bewaren en zo snel mogelijk gebruiken.
- Bewaar temperatuur tussen 5 en 25°C.

## TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	LIJMEN VAN PARKET, PLINTEN EN ANDERE ONDERGRONDEN
CHEMISCHE BASIS	Hybride polymeren
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie IV, klasse 3
DICHTHEID	1,6 tot 1,8 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
HARDHEID	65 (shore A)
HUIDVORMINGSTIJD	25 minuten (kan variëren van 20 tot 35 minuten)
POLYMERISATIESNELHEID	2,5 mm/24 u (23°C, 50 % RV)
BETREEDBAAR NA	24u
MINIMUMTIJD OM TE SCHUREN	48u
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) voor meer inlichtingen (beschikbaar op <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> of <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
BEWARING	Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzeventwe in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8<sup>ème</sup> Rue  
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE  
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)