

Herstellingen van
alle omvang zonder
inspruing

Uitstekende hechting
op alle houtsoorten



Zeer snelle uitharding



Eenvoudig te schuren
en te vormen



Zeer goede kleuring



Bedekbaar met alle
houtafwerkingen



Geurloos



Zuinig



Voor binnengebruik
Voor buitengebruik
indien bedekt



Mastiek Hout Poeder

Bicomponent met water



DOEL EN PRESENTATIE

Schrijnwerk, inrichting, meubilair en meubelwerk

- De BLANCHON MASTIEK HOUT POEDER is een houtkit in poedervorm te mengen met water, voor herstellingen van ontbrekende stukken hout of afgebroken hoeken en de opvulling van gaten zonder inspruing of spleten.
- Zijn formule met een zeer duurzame hars en sterke hechting hecht perfect op alle hout, multiplex en fineerhout.
- Er kan met de MASTIEK HOUT POEDER gewerkt worden gedurende 20 à 40 minuten na het mengen, wat zorgt voor een eenvoudigere aanbrenging en minder verlies.
- De MASTIEK HOUT POEDER is zeer gemakkelijk met de hand te schuren, moeiteloos, en droogt (30 tot 90 minuten naargelang de omvang van de herstelling) en is bedekbaar met alle verfsoorten.
- Verkrijgbaar in 4 tinten: wit hout, heldere eik, rustieke eik en exotisch hout.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oppervlak van het hout moet perfect gereinigd en droog zijn en mag geen sporen vertonen van was, vernis, verf, lazuurverf of andere vette bestanddelen. Afschuren en ontvetten (BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton) indien noodzakelijk.
- Zorgvuldig ontstoffen.
- Indien nodig oude of beschadigde afwerkingen verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Kies de kleurschakering van de MASTIEK HOUT POEDER die het dichtst aanleunt bij het op te vullen hout*.
- De dosering is afhankelijk van het type herstelling:
 - Wederopbouw: 1 dosis water voor 3 dosissen poeder.
 - Grote gaten: 1 dosis water voor 2 dosissen poeder.
 - Spleten, imperfecties: 1 dosis water voor 1 dosis poeder.
- De gebruikstijd van het mengsel is afhankelijk van de dosering (20 tot 40 minuten).
- Vul de te herstellen gedeeltes goed op en strijk ze snel glad.
- Tip: sla enkele nageltjes in het gat om de "verankering" van de kit te verstevigen bij grote opvullingen.
- Na uitharding (30 tot 90 minuten na de herstelling) afschuren voor een perfect oppervlak. Zorgvuldig ontstoffen.
- De gekozen afwerking aanbrengen: parketlak, vernis, olie, was, lazuurverf, verf.
- Bij buitengebruik moet de MASTIEK HOUT POEDER beschermd worden met een afwerking.
- Indien nodig beschilderen met BLANCHON HOUTBEITS na het afschuren: de porositeit van de MASTIEK HOUT POEDER zorgt ervoor dat de kleur perfect hecht.
- *N.B.: Aangezien de absorptie van de kleur door de droge en afgeschuurde kit belangrijk is, wordt het aanbevolen een beginkleur van de MASTIEK HOUT POEDER te kiezen die iets lichter is dan die van het op te vullen hout.
- Aanbevelingen: Nooit water of gemengde kit in de doos gieten. Geen poeder uit de doos nemen met vochtig of ongereinigd gereedschap. De mengverhoudingen niet wijzigen. Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 10°C.

Reinigen van het gereedschap

- Reiniging van het materiaal: water, onmiddellijk na gebruik. Restanten niet in de riolen gieten.
- De verpakking afsluiten na gebruik, de doseerdop en het gereedschap dat met het poeder in contact komt goed afdrogen.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Restanten niet in de riolen gieten.

DROOGTIJD EN UITHARDING

- In normale gebruiksomstandigheden (temperatuur 20°C, goed verluchte ruimtes):
 - Levensduur van het mengsel: 20 tot 40 minuten.
 - Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar":
 - Wederopbouw: minimum 30 minuten.
 - Grote gaten: minimum 40 minuten.
 - Spleten, imperfecties: minimum 60 minuten.
 - Voor opvullingen die breder zijn, de droogtijd verlengen vooraleer er wordt afgeschuurd en de afwerking plaatsvindt.

Blanchon

Mastiek Hout Poeder

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	SCHRIJNWERK, INRICHTING, MEUBILAIR EN MEUBELWERK. ALLE OPVULLINGEN, HERSTELLINGEN EN MODELLERINGEN OP HOUT, BINNEN
HARSTYPE	Synthetisch
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie IV, klasse 3
HARDHEID SHORE A	80
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com