

Herstelt de warme
kleur van traditionele
lakken

3-DIMENSIONEEL
SYSTEEM: Optimale
bestendigheid

Smeuïge consistentie
en een uitzonderlijke
dekking

Blokkeert de tannines

2 x snellere
ingebruikneming

Voor alle lakken: privé-
of collectieve ruimtes,
druk belopen plekken:
restaurants, kantoren,
hotels, scholen,
gangen, enz.

Kan alleen,
op PORIËNVULLER
GEURARM
of PRIM'SEALER
worden aangebracht

Performer® Parketlak



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON PERFORMER® is een nieuwe generatie eencomponent parketlak op basis van watergedragen polyurethaanhars
- 3-DIMENSIONEEL SYSTEEM: driedimensionale chemische structuur die aan PERFORMER® prestaties verlenen vergelijkbaar met die van een tweecomponentensysteem: hoge chemische weerstand en slijtvast.
- PERFORMER®, ontstaan uit innoverende technologieën, heeft een smeuïge consistentie, ideaal voor een optimale aanbrenging.
- PERFORMER® brengt alle parketvloeren tot hun recht en verleent ze een warme tint, zonder de tannines uit te trekken, vergelijkbaar met het resultaat van een parketlak met oplosmiddel.
- PERFORMER® biedt een hoge weerstand tegen druk verkeer in openbare ruimten en in de woning.
- PERFORMER® is geschikt voor het lakken van elk correct voorbereid parket (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND), op alle courant gebruikte houtsoorten voor parket (raadpleeg ons voor zeldzame houtsoorten en notelaar).
- PERFORMER® is beschikbaar in 4 afwerkingen: Glanzend, satijn, mat en ultramat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 100 of 120 (cf. BIJLAGE*).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad < 10%; raadpleeg de geldende Technische Fiche (gebruik geen detergenten of bleekmiddelen).
- Op gelijkijd parket wordt het gebruik van BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit) of BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K. Breng in dit geval na droging PERFORMER® direct in 3 lagen aan (of BLANCHON PORIËNVULLER GEURARM en 2 lagen PERFORMER®).
- Het geschuurde parket ("blankgeschuurd" hout) kan eveneens gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval na droging van het verfproduct een laag BLANCHON PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen om de kleur te fixeren. Breng vervolgens 2 lagen PERFORMER® aan (parketlak in 2 lagen bestaande uit 1 laag PERFORMER® op 1 laag poriënvuller is afgeraden).
- In ieder geval nooit het verfproduct ontkorrelen, maar wel de eerste afwerkingslaag, om geen kleurverschil te veroorzaken. Het is zelfs aangeraden om het oppervlak pas met een fijn schuurpapier te polijsten vóór het aanbrengen van de laatste laklaag.
- Gebruik geen lazuurverf.

Gebruik van primers

- Mogelijk gebruik, als grondlaag, van de BLANCHON-primers: PORIËNVULLER GEURARM of PRIM'SEALER (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).
- Wanneer een uitgesproken warme tint is gewenst, is het aangeraden om 3 lagen PERFORMER® direct op het voorbereide hout aan te brengen. Het gebruik van een primer PORIËNVULLER GEURARM verzacht deze kleuring en zal een licht vergulde tint geven.
- PRIM'SEALER kan als primer gebruikt worden om de kleuring van PERFORMER® af te zwakken.
- De PORIËNVULLER GEURARM is onmisbaar om HOUTBEITS speciaal parketleggers en de HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten) te "blokkeren" vóór het lakken met PERFORMER®. Zijn gebruik laat ook een snellere uitvoering toe.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- ZONDER MENGEN: goed schudden vóór gebruik.
- PERFORMER® is gebruiksklaar. Verdunnen is niet nodig.

Aanbrengen

- Geen parket lakken bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche). Niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- De lak wordt in 3 uniforme en dekkende lagen met de rol aangebracht of in 2 lagen op de gekozen primer (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND).
- **Belangrijk: de bijzondere kenmerken van zijn samenstelling vereisen aangepast materieel (kom, rol, spalter).**
- Na het drogen van de eerste laag is het raadzaam de laag lichtjes te ontkorrelen met een boenmachine (fijn schuurrooster) en opnieuw te ontstoffen.
- Ontkorrelen is noodzakelijk als men langer dan 24 uur wacht tussen 2 lagen.

Blanchon

Performer®

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
- De bijzondere kenmerken van de samenstelling van PERFORMER® vereisen een aangepast reinigingsrecept.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Restanten niet in de riolen gieten.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": 30 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 3 uur in normale omstandigheden
- Geen 24 uur wachten tussen de lagen (cf. § GEBRUIK EN AANBRENGEN).
- Definitief uitverhard: 5 tot 7 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: 24 uur.
- Gebruik van de ruimtes: neem de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen: Niet afdekken (beschermingsdoeken) en geen tapijten op de grond leggen tijdens de eerste 10 dagen na het aanbrengen.
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- PERFORMER® vergemakkelijkt het onderhoud van alle parketvloeren.
- Regelmatig ontstoffen met een stofzuiger of borstel
- Af en toe vochtig borstelen, met goed uitgewrongen en nooit druipend materiaal. Plaatselijke vlekken en vegen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®, de BLANCHON CLEANER LISABRIL® of een neutraal detergent (in een concentratie voor normaal gebruik)
- **Belangrijk: wacht 10 dagen vóór de eerste reiniging zodat PERFORMER® perfect tot in de kern is gedroogd.**
- GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz. - alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Druk belopen parket dat werd behandeld met PERFORMER® wordt het best onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR SATIJN of MAT en de CLEANER LISABRIL® (zie de Technische Fiches van deze producten). De frequentie van dit onderhoud hangt af van het verkeer in de ruimte.
- Gebruik op PERFORMER® Mat enkel de BLANCHON POLISH PROTECTOR MAT, LAGOON® of de CLEANER LISABRIL® om het originele uitzicht te bewaren. Voor PERFORMER Ultramat worden enkel LAGOON® en CLEANER LISABRIL® aanbevolen.

RENOVATIE

- Elke renovatie met PERFORMER® van een oude laklaag mag slechts gebeuren nadat het hout werd blank geschuurd (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND en BIJLAGE).

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	LAK VOOR PARKET EN HOUTVLOEREN
HARSTYPE	Watergedragen polyurethaan
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,04 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	BROOKFIELD (Stang 2, snelheid 100 tpm bij 20°C) 160 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
ZONDER MENGEN	Gebruiksklaar
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	3 uur afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 22 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood ?H
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN	Plantaardige olie, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: niets te melden na 4 uur blootstelling (na 10 dagen droogtijd, volgens NF T 30053). Vermijd ammoniakhoudende producten.

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout en, indien mogelijk, in de richting van het licht.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^o passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^o passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^o passage: fijne korrel (100 of 120) om zeker te zijn van een mooie afwerking.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PIERRE - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com