

Zeer hoge weerstand tegen veelvuldig gebruik

KOOLSTOFCOMPLEX

Zeer goede prestaties

Aanbevolen voor parketvloeren met veel verkeer

Geurloos

Glijdt niet

Brandklasse C_{fl}S1*

Respecteert de natuurlijke tint van lichte houtsoorten

Handig en gemakkelijk te gebruiken

Snelle droging en harding

S.V.P. Aqua Tweecomponenten parketlak



DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON tweecomponenten PARKETLAK SVP AQUA is een technische innovatie van zeer hoge kwaliteit, geeft aan veelvuldig gebruikte parketvloeren de optimale weerstand van de nieuwe Aqua-polyurethaanharsen en laat de natuurlijke schoonheid van het hout goed uitkomen.
- De SVP AQUA is een geurloos, gemakkelijk te gebruiken mengsel (doseerkit) dat makkelijk en prettig aan te brengen is. Respecteert de natuurlijke tint van hout en geeft gelakte parketvloer een perfecte afwerking
- SVP Aqua werd samengesteld met nieuwe harsen met Koolstofcomplex, geselecteerd voor hun weergalozende weerstand tegen schuren en krassen en hun ongevoeligheid voor corrosieve stoffen: reinigings- of desinfecterende middelen, alcohol, wijn, thee, inkt, sauzen, enz.
- SVP AQUA is geschikt voor alle trappen, parket- en houten vloeren van eikenhout, dennenhout, kastanjehout, exotisch hout (onze Technische Dienst raadplegen voor zeldzame soorten; kan niet gebruikt worden op gelaagd hout of thermoplastische vloeren). Alleen voor binnengebruik (is niet geschikt voor gebruik buitenshuis).
- Kan worden gebruikt op binnenbeton.
- Verkrijgbaar in 4 uitzichten: Satijn, Mat, Geboende eik, Ruw hout.

*Brandklasse C_{fl}S1 verkregen op parket in eik of beuk van 8 mm dik bevestigd aan de drager.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- SVP Aqua enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en verwijderen van was worden afgeraden; cf. BIJLAGE) dat stofvrij is en vrij van sporen van reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke oliën).
- Het parket moet perfect droog en schoon zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende Technische Fiche (gebruik geen wasmiddel, verhelderende of bleekmiddelen of parketreiniger).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Op gelijkijd parket wordt het gebruik van BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een eventuele "kleurechte" opvulling.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitsen worden met BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval na droging van het verfproduct een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® aanbrengen om de kleur te fixeren.
- In ieder geval de beits niet ontkorrelen. Het is aanbevolen om het parket pas te ontkorrelen vóór het aanbrengen van de laatste laag "SVP AQUA" nadat de vorige laag volledig is gedroogd (ongeveer 4 tot 6 uur). Zorgvuldig ontstoffen alvorens de afwerkingslagen SVP AQUA aan te brengen.
- Gebruik geen lazuurverf.

Poriënvuller vóór lakken

- Door als eerste laag BLANCHON PORIËNVULLER te gebruiken, kan deze snel door 2 lagen SVP AQUA bedekt worden (tijdswinst).

GEBRUIK EN AANBRENGEN

Mengen

- De PARKETLAK (Component A) goed schudden en vervolgens mengen: VERHARDER (Comp. B: 1 deel op 9 delen PARKETLAK (in volume). Direct zorgvuldig mengen na de verharder toegevoegd te hebben. De lak is nu klaar voor gebruik en 2 uur bruikbaar.
- **Belangrijk: De 2 componenten van de lak zijn specifiek en kunnen niet met andere producten vermengd worden. De PARKETLAK nooit zonder VERHARDER aanbrengen.**
- Geen verdunning nodig onder normale omstandigheden.

Aanbrengen op hout

- Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85% [overeenkomstig de geldende Technische Fiche]; niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Aanbrengen met een roller, een spalter of een borstel (voor randen of kleine oppervlakken) in 3 regelmatige en "volle" lagen.
- Het is aanbevolen om het oppervlak tussen twee lagen door lichtjes op te schuren (polijsten) met de hand, daarna stofvrij te maken. Geen staalwol gebruiken. Niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen.
- De "SVP AQUA" wordt snel hard, en kan goed gebruikt worden voor lokalen (de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen).

Voorbereiding van de ondergrond en aanbrengen op beton

- SVP AQUA is zeer eenvoudig te gebruiken en beschermt duurzaam tegen vlekken, stof en vochtigheid. De behandelde oppervlakken zijn makkelijk te onderhouden, zelfs indien ze druk gebruikt worden.
- Betonvloeren, werkvlakken, enz. (niet geschikt voor oppervlakken waar water in komt: gootstenen, douches, lavabo's, badkuipen enz.) proper en vrij van andere afwerkingslagen (boenwas, olie, vernis, enz.) De porositeit van het materiaal controleren, dit is nodig voor een goede hechting: de inhoud van een lepel water, die op het protere beton wordt gegoten, moet binnen de minuut indringen. De test op verschillende plaatsen uitvoeren. Zorgvuldig ontstoffen (stofzuiger) en vervolgens wrijven met een natte doek. Laten drogen.

Blanchon

S.V.P. Aqua - Tweecomponenten parketlak

- Niet aanbrengen wanneer de temperatuur van de ondergrond lager dan 12°C is of bij een vochtigheid van meer dan 5% (gebruik van een hygrometer is aan te raden). De relatieve vochtigheid van de ruimte mag niet meer dan 85% bedragen. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Aanbrengen in de richting van het licht met een kortharige roller (borstel of spalter voor de randen van de kamer). De aangebrachte laag moet fijn zijn, ong. 1 liter per laag voor 12 tot 15 m². Zorg voor een egale aanbrenging om geen tekorten of overdiktes te veroorzaken.
- De SVP AQUA wordt doorgaans aangebracht in 2 lagen, met een wachttijd van 4 tot 6 uur tussen beide lagen in normale omstandigheden.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": 45 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 6 uur in normale omstandigheden.
- Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
- Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: ongeveer 24 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakte parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK OP HOUT

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- Component A (PARKETLAK): vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Component B (VERHARDER): bestand tegen vorst.
- De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. **Belangrijk: het is raadzaam om de hals van de bus Verharder af te veegen, om te voorkomen dat het product de dop doet vastkleven.**

CLEANER

- SVP AQUA vergemakkelijkt het onderhoud van alle soorten parket.
- GEWOON ONDERHOUD: regelmatig ontstoffen met stofzuiger (of bezem), indien nodig ook nat veegen (goed uitgewrongen materiaal dat niet druip). LAGOON® voor dagelijks onderhoud. De CLEANER LISABRIL® ontvet en reinigt alle gelakte parketten grondig. Het behoudt het originele uitzicht
- **Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat SVP AQUA perfect tot in de kern droogt.**
- GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz. alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Plaatsen waarop heel veel gelopen wordt, worden goed onderhouden met BLANCHON POLISH Satijn of Mat en de BLANCHON CLEANER LISABRIL®.
- Op SVP AQUA Mat en Ruw hout alleen POLISH PROTECTOR MAT, CLEANER LISABRIL® en LAGOON® gebruiken om de oorspronkelijke tint niet te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	LAK VOOR PARKET, HOUTEN VLOEREN EN HOUTEN TRAPPEN
HARSTYPER	Comp. A: polyurethaan in waterige fase - Comp. B: waterverdunbare polyurethanen
AFNOR-CLASSIFICATIE	Comp. A: Familie 1, klasse 7b2 - Comp. B: Familie 1, klasse 6a
DICHTHEID VAN HET MENGSEL	1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	Comp. A: 160 centipoise (BROOKFIELD) - Comp. B: 200 centipoise (BROOKFIELD)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie de overeenkomstige Veiligheidsinformatiebladen (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com).
MENGSEL EN KATALYSE	9 volumes Comp. A + 1 volume Comp. B
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK	Niet gebruiken bij minder dan 12°C. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	6 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 20 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^o passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^o passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^o passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019. Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzenuwte in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PIERRE - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com