

Speciaal voor sportzalen

Hoge slijtweerstand
en grote weerstand
tegen “zwarte strepen
van schoenen”

Geurloos

EC1R-certificaat

Mat en niet-
weerkaatsend uitzicht
of Amerikaanse
afwerking: Slipvast
(antislipvermogen
getest volgens
NF EN 13036-4)

Aanbrengen
in 3-lagensysteem

Aanbevolen voor
trappen en plaatsen
die slipvast
moeten zijn

Kan worden
aangebracht
PRIM'SEALER of
PORIËNVULLER
GEURARM.

Sport®



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON SPORT® is een tweecomponentenlak op basis van watergedragen polyurethaanharsen.
- SPORT® is geurloos (de Comp. B is een echte wateroplosbare polyurethaanverharder die niet kan worden vergeleken met een crosslinker). De BLANCHON SPORT® heeft ook het Duitse label GEV-EMICODE® EC1R voor de meest ecologische aanpak van werken binnenshuis.
- SPORT® is speciaal ontworpen voor parket in sportzalen:
 - Glijdt niet: gladheid getest volgens NF EN 13036-4.
 - Het eenvormig uitzicht zorgt voor een volmaakte presentatie en laat het speeloppervlak tot zijn recht komen.
 - De uitzonderlijke slijtweerstand zorgt voor doeltreffende en langdurige bescherming van sportparketvloeren.
- Dankzij zijn uitzonderlijke kwaliteiten en zijn korte droogtijd is SPORT® geschikt voor alle lakwerk (rusthuizen, trappen, polyvalente zalen, gemeenschapszalen enz.) die zeer slipvast moeten zijn.
- SPORT® is geschikt voor alle courant gebruikte houtsoorten (raadpleeg ons voor notelaar en zeldzame houtsoorten). Zijn heldere tint beschermt het hout en laat de nerven en de kleur van het hout tot hun recht komen.
- Mat uitzicht en Amerikaanse afwerking (glanzend).

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te lakken hout “blank” schuren (korrel 24 of 36), verfijnen met korrel 50 of 60 en de eindafwerking dient te gebeuren met korrel 80 (cf. BIJLAGE).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket dient volkomen droog en schoon te zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad < 10 %; raadpleeg de geldende technische gegevensfiche (gebruik geen detergenten of witmakers).

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

Beitsen

- Het geschuurde parket (“blank geschuurd” hout) kan gebeitsd worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K. In dat geval moet, nadat deze gedroogd is, SPORT® onmiddellijk worden aangebracht in 3 lagen (of BLANCHON PRIM'SEALER en 2 lagen SPORT®). AQUATEINTE® 2K laat immers toe om een globaal systeem in waterige fase “beits + poriënvuller + lak” aan te brengen zonder dat de beits moet worden geblokkeerd met een traditionele poriënvuller op basis van oplosmiddelen.
- Het geschuurde parket (“blankgeschuurd” hout) kan eveneens gebeitsd worden met BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers, of BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten). In dat geval na droging van het verfproduct een laag BLANCHON PORIËNVULLER GEURARM aanbrengen om de kleur te fixeren (gebruik in dit specifieke geval geen PRIM'SEALER). Vervolgens 2 lagen SPORT® aanbrengen (parketlak in 2 lagen met 1 laag SPORT® op 1 laag poriënvuller is te vermijden).
- In ieder geval nooit het verfproduct ontkorrelen, maar wel de eerste afwerkingslaag, om geen kleurverschil te veroorzaken. Het is in elk geval raadzaam om slechts te ontkorrelen met een fijn schuurpapier alvorens de laatste laklaag aan te brengen.
- Gebruik geen lazuurverf.

Gebruik van primers

- Mogelijk gebruik, als grondlaag, van de BLANCHON-primers: Kan worden aangebracht op PRIM'SEALER of PORIËNVULLER GEURARM (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).
- Het gebruik van PRIM'SEALER zorgt ervoor dat het parket met een perfect gebruikscomfort volledig geurloos gelakt wordt. De kleur verkregen met PRIM'SEALER als eerste laag is identiek aan die van SPORT® dat rechtstreeks op het hout wordt aangebracht, een warme schakering bezorgt, die sterk lijkt op de schakering na een eerste laag PORIËNVULLER GEURARM.
- De PORIËNVULLER GEURARM laat toe om snel te werken en bezorgt het hout een lichte wijziging van de beginschakering. De PORIËNVULLER GEURARM is anderzijds onmisbaar om HOUTBEITS speciaal parketleggers of de HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten) te “blokkeren” vóór het lakken met SPORT® (cf. § BEITSEN).

GEBRUIK EN AANBRENGEN

Mengen

- De componenten A en B krachtig schudden.
- Het mengen van de PARKETLAK® (Comp. A) wordt met de VERHARDER (Comp. B) gebeurt op het ogenblik van het gebruik. Dosis SPORT® Comp. B: 10%
- Zeer zorgvuldig homogeen maken. Het mengsel moet binnen de 90 minuten gebruikt worden.
- Verdunnen is niet nodig.
- N.B.: SPORT® wordt geleverd in een speciale verpakking (scheidbaar karton), die direct kan worden gebruikt voor het mengen en aanbrengen: plaats de plastic zak in één van de helften van het voorgesneden karton om een mengkom te vormen.

Aanbrengen

- Geen parket lakken bij een temperatuur lager dan 12°C aan de grond en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85 % [overeenkomstig de geldende Technische Fiche]; niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- SPORT® wordt met een speciale (kortharige) rol in 3 lagen direct op het hout aangebracht, of in 2 lagen op de gekozen primer (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND). De licht melkachtige schijn van de vloeibare parketlak verdwijnt na enkele ogenblikken tijdens het drogen. N.B. : Met PORIËNVULLER GEURARM gaat het ontkorrelen makkelijker.
- Na het drogen van de eerste laag, is het raadzaam de laag lichtjes te ontkorrelen met een boenmachine (fijn schuurrooster) en opnieuw te ontstoffen.
- Ontkorrelen is noodzakelijk als men langer dan 24 uur wacht tussen twee lagen.

Blanchon

- N.B. : De spellijnen worden minstens 24 uur na de laatste laag met SPORT® aangebracht met de BLANCHON SPORT® BELIJNINGSVERF (cf. de Technische Fiche van dit product).

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water. De verpakking niet opnieuw gebruiken.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Na gebruik de verpakking goed sluiten.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": 45 minuten in normale gebruiksomstandigheden.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 6 uur in normale omstandigheden.
- Geen 24 uur wachten tussen de lagen
- Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: ongeveer 24 uur.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakt parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK OP HOUT

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- SPORT® (Comp. A): vorstvrij bewaren (let op indien u het product in een voertuig bewaart).
- SPORT® (Comp. B: bestand tegen vorst.
- De twee componenten na gebruik zorgvuldig afsluiten. het is raadzaam om de hals van de bus Verharder af te vegen, om te voorkomen dat het product de dop doet vastkleven.

ONDERHOUD

- SPORT® vergemakkelijkt het onderhoud van alle soorten parket.
- Ontstof regelmatig met een stofzuiger of bezem.
- Af en toe vochtig borstelen, met goed uitgewrongen en nooit druipend materiaal. Plaatselijke vlekken en vegen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®, de BLANCHON LISABRIL® CLEANER of een neutraal detergent (in een concentratie voor normaal gebruik).
- Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat SPORT® perfect tot in de kern droogt.**
- GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz. alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Druk belopen parket dat werd gelakt met SPORT® wordt het best regelmatig onderhouden met de LISABRIL® CLEANER (cf. de Technische Fiches van dit product). De frequentie van dit onderhoud hangt af van het verkeer in de ruimte. In geval van onderhoud door metallisatie, onze Technische Diensten raadplegen.

RENOVATIE

- Om oude vernislagen van onbekende oorsprong met SPORT® te renoveren, moet het hout of de kurk eerst blank geschuurd worden (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND en BIJLAGE).

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	PARKETLAK VOOR SPORTZALEN EN PLAATSEN DIE ZEER SLIPVAST MOETEN ZIJN
HARSTYPER	Comp. A: polyurethaan in waterige fase - Comp. B: waterverdunbare polyurethanen
AFNOR-CLASSIFICATIE	Comp. A: Familie 1, klasse 7b2 - Comp. B: Familie 1, klasse 6a
DICHTHEID VAN HET MENGSEL	1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	Comp. A: 170 tot 220 centipoise naargelang aspect (BROOKFIELD) - Comp. B: 400 centipoise (BROOKFIELD)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie de overeenkomstige Veiligheidsinformatiebladen (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of op www.quickfds.com)
MENGSEL	9 volumes SPORT® Comp. A + 1 volume SPORT® Comp. B
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	6 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK	NIET gebruiken bij minder dan 12°C. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 20 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H
BESTENDIGHEID ONDERHOUDSPRODUCTEN	Alcohol 40°, water, koffie, thee, inkt: niets te melden (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053). Producten met ammoniak of siliconen vermijden

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine gebruiken in de richting van het hout en, indien mogelijk, in de richting van het licht.
- Gelijkmatig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1° passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2° passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3° passage: fijne korrel (100 of 120) om zeker te zijn van een mooie afwerking.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van ozenzette in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com